

SEALCOAT PRIMER

Dış cephe doğal yalıtım sıvası - SEALCOAT astarı

TANIM

SEALCOAT PRIMER, bina dış cephelerinin ısı, ses ve su yalıtımı için geliştirilmiş doğal agregalı SEALCOAT sıvasının uygulamasında önce kullanılan aderans artırıcı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Dış mekan bina cephelerindeki brut beton, gazbeton yüzeylere uygulanan SEALCOAT doğal yalıtım sıvası kaplamasında astar olarak.

ÖZELLİKLER

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- SEALCOAT malzemesinin yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Astarlanacak yüzeylerin sağlam ve toz, kir, yağ, kireç, boya gibi yapışma önleyici maddelerden arındırılmış olması gerekir.
- Çatlaklar ve boşluklar uygun malzemeler ile tamir edilmelidir.
- Gerekli ise yüzey nemlendirilmelidir.
- Uygulamadan önce yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Karıştırma

- 25 kg. toz malzeme 4.5 – 6.0 lt. su'ya eklenir.
- Önce temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Toz ürünün suya eklenerek 50 devirli mekanik bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar ortalama 3-5 dakika karıştırılır.

Uygulama

- İyice karıştırılıp kullanıma hazır hale gelen SEALCOAT PRIMER harcı mala veya troilen ile uygulanır.
- Ürün uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile belirli aralıklarda sulanmalıdır.

Uygulamada dikkat edilesi gereken hususlar;

- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığı ve rüzgara korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- SEALCOAT PRIMER astarı üzerine SEALCOAT uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.

TEKNİK VERİLER

Sertleşmiş birim ağırlık	1700 kg ±200 gr / cm ³
Çalışma süresi	≤ 30 dakika (+20°C)
Uygulama ısısı	+0°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-40°C / +120°C
Kuruma	24 saat (+20°C)
Basınç dayanımı	≥ 6 N/mm ² (CS IV)
Bağ dayanımı	≥ 0.3 N/mm ² / (FP:A)
Kapiler su emme	≤ 0.4 kg/m ² .min ^{0.5} (W1)
Su buharı aktarım hızı μ	≤ 25
Yangına tepki	A1
Isıl iletkenlik	≤ 1.28

SARFIYAT

Mala ile ; 3.0 – 4.0 kg / m²
Troilen ile; 2.5 – 3.0 kg / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg. torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

SEALCOAT PRIMER / 05.01.2015 / Rev.3



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye
Tel: +90.216.5910780 Fax: +90.216.5910781

www.draco.com.tr
info@draco.com.tr