DECOFIN 303

Düzgün yüzeyli beton katkısı

TANIM

DECOFIN 303, düzgün yüzeyli beton elde etmek için kullanılan beton katkısıdır.

STANDARTLAR

EN 934-2:2009 (T.9)

KULLANIM ALANLARI

- Yapısal betonlar.
- Prekast beton.
- Estetik ve düzgün yüzey görünümlü beton.

ÖZELLİKLER

- Estetik ve dekoratif yüzey görünümü sağlar.
- Yüzey kalitesini artırır.
- Beton yüzeyinde oluşabilecek hava deliklerini ve gözenekleri önler.
- Klor içermez.
- Beton donatısına zararı yoktur.
- Taze veya sertleşmiş beton özelliklerine negatif etkisi yoktur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DECOFIN 303 katkısının beton yüzey görünümünde etkili olabilmesi için;

- Beton bileşenleri ve karışımı uygun olmalı, minimum ince agrega ile dengeli bir agrega granülometrisi yapılmalı, çimento dozu > 300 kg/m^3 olmalı, betonda 'bleeding' kanama olmamalıdır.
- Kalıplar düzgün ve kaliteli olmalı.
- Kaliteli ve efektif, iz bırakmayan kalıp ayırıcı kullanılmalı.
- Beton yerleştirmesi doğru ve dikkatlice yapılmalı.
- Betonun iyi yerleşmesi için hiper akışkanlaştırıcı katkılar kullanılmalı.
- Gerekirse çekme önleyici beton katkıları kullanmalı.
- Betonun doğru kürlenmesi için gerekli önlemler alınmalı.

UYUM

- DECOFIN 303 katkısı hava sürükleyici katkılar ile birlikte veya hava sürüklenmiş beton içinde kullanılamaz.

DOZAJ

- 0.1 – 0.2 % çimento

KULLANIM

Hazır beton santralinde beton karışım suyu ile birlikte;

- Karışım suyunun %70 kullanımından sonra DECOFIN 303 katkısı betona eklenir.
  Diğer beton katkıları ile birlikte kullanılırsa, katkılar beton karışımına ayrı ayrı verilmelidir.

Hazır beton santralinde tranmikserdeki taze beton üzerine;

- Transmikserdeki yaş beton üzerine, transmikser dönerken, DECOFIN 303 katkısı yavaşça eklenip 1-2 dakika karıştırıldıktan sonra beton mikser kamyonu çıkabilir.

Santiyede transmikserdeki yaş hazır beton içine:

- Transmikserdeki yaş hazır beton üzerine, transmikser dönerken, DECOFIN 303 katkısı yavaşça eklenip 3-5 dakika karıştırıldıktan sonra beton dökülür.

Prekast beton santralinde:

DECOFIN 303 katkısı, karışım suyu ile birlikte veya en son bileşen olarak betona ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 1000 kg IBC.
Orijinal paketinde, +5^{0}C / +25^{0}C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20^{o}C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

DECOFIN 303

Düzgün yüzeyli beton katkısı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

Revizyon no: 6

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

info@draco.com.tr