

PROCURE K50

Su bazlı, akrilik reçine esaslı beton kür malzemesi

DRACO®

TANIM

PROCURE K50 tüm taze beton uygulamalarından hemen sonra betonu kürlendirmek için kullanılır.

Oluşturduğu film tabakası ile beton suyunun hızlı buharlaşmasını ve rötre çatlaklarını önler.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm dikey ve yatay beton yüzeyleri.
- Havaalanı ve saha betonları.
- Beton yol uygulamaları.
- Endüstriyel zeminler.
- İç ve dış mekanlar.
- Betonarme döşemeler.
- Otoparklar, depo zeminleri.
- Yüzey sertleştirici kullanılan beton yüzeyleri.
- Düşük nem ortamındaki beton dökümleri.
- Hava akımı ve buharlaşmanın fazla olduğu ortamlar.

ÖZELLİKLER

- PROCURE K50 ile kürlenmiş bir betonun mukavemeti normal betona göre % 20 – 25 artar.
- Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler.
- Su bazlı olduğundan yanıcı değildir ve kolay kullanılır.
- Solvent içermez.
- İç mekanlarda güvenle kullanılır.
- Daha sert ve tozumsuz bir beton yüzeyi sağlar.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalı, göz ile teması veya yutulması halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu giysi, eldiven, gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıldır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Su bazlı Akrilik emülsiyon
Görünüm	Beyaz likit
Uygulama sonrası görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	1.00 ± 0.03 kg / litre
Solvent	İçermez
Parlama noktası	Yok, yanıcı değildir.
Kuruma süresi (20°C)	1-2 saat (ASTM C309)
Standartlar	ASTM C 309, Tip 1 EN 1504-2
Bayındırlık Poz no	04.613/1-F

UYGULAMA

- PROCURE K50 uygulanmadan evvel beton yüzeyinde herhangi bir işlem yapmak gerekmez.
- Uygulama, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamasından sonra, beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz alınca – beton yüzey suyu buharlaştıktan sonra, derzlerin oluşumundan evvel yapılır.
- Fırça veya rulo uygulamalarda, beton yüzeyine zarar vermemek için, betonun yeterli priz alması gerekir.
- Püskürtme uygulamalarda, malzeme yüzeye eşit kalınlıkta ince bir tabaka halinde püskürtülür.
- Göllenme oluşmamasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

Beton yüzeyinin emiciliğine, ortam ısısına ve iç veya dış mekan uygulamasına bağlı olarak; 0.100 – 0.250 kg/m²

- İç mekanlarda sarfiyat;
~ 0.100 – 0.150 kg/m²
- Dış mekan ve rüzgarlı ortamlarda sarfiyat;
~ 0.150 – 0.250 kg/m²

PROCURE K50

Su bazlı, akrilik reçine esaslı beton kür malzemesi



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 12.11.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

info@draco.com.tr