

PROCURE K70

Su bazlı, akrilik reçine esaslı beton kür malzemesi

DRACO®

TANIM

PROCURE K70 tüm taze beton uygulamalarından hemen sonra betonu kürlendirmek için kullanılır.

PROCURE K70 su bazlı, akrilik reçine esaslı bir kür sıvısıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm dikey ve yatay beton yüzeylerinde;

- Kolonlarda.
- Kür maddesinin beton yüzeyine daha sonra yapılacak uygulamalar için engel teşkil etmemesi gerektiği durumlarda.
- Havaalanı ve saha betonlarında.
- Beton yol uygulamalarında.
- Endüstriyel zeminlerde.
- İç ve dış mekanlarda.
- Betonarme döşemeler.
- Otoparklar, depo zeminleri.
- Açık renkli yüzey sertleştirici kullanılan betonlarda.

ÖZELLİKLER

- PROCURE K70 ile kürlenmiş bir betonun mukavemeti normal betona göre % 20 – 25 artar.
- Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler.
- Su bazlı olduğundan yanıcı değildir ve kolay kullanılır.
- Solvent içermez.
- İç mekanlarda güvenle kullanılır.
- Daha sert ve tozumsuz bir beton yüzeyi sağlar.
- Kür maddesi betonun içine işleyerek emprenye olduğundan yüzeyde tabaka bırakmaz, daha sonra yapılacak kaplamalar için engel teşkil etmez.
- Beton üzerine daha sonra yapılacak uygulamalarda yüzeyin kür maddesinden arındırılması gerekmez.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalı, göz ile teması veya yutulması halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu giysi, eldiven, gözlük kullanmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Su bazlı Akrilik reçine
Görünüm	Beyaz likit
Uygulama sonrası görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	1.00 ± 0.03 kg / litre
Solvent	İçermez
Parlama noktası	Yok, yanıcı değildir.
Kuruma süresi (20°C)	1-2 saat (ASTM C309)
Standartlar	ASTM C 309, Tip 1 TS EN 1504-2
Bayındırlık Poz no	04.613/1-F

UYGULAMA

PROCURE K70 uygulanmadan evvel beton yüzeyinde herhangi bir işlem yapmak gerekmez.

Uygulama, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamasından sonra, beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz alınca – beton yüzey suyu buharlaştıktan sonra, derzlerin oluşumundan evvel yapılır.

Fırça veya rulo uygulamalarda, beton yüzeyine zarar vermemek için, betonun yeterli priz alması gerekir. Püskürtme uygulamalarda, malzeme yüzeye eşit kalınlıkta ince bir tabaka halinde püskürtülür. Göllenme oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Dış mekan uygulamalarında sarfiyat artırılmalıdır.

Malzeme kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Kür uygulaması yapıldıktan sonra malzemenin kuruma süresi, 20°C sıcaklıkta, 1-2 saattir. (ASTM C309)

Kürlenmiş beton üzerine daha sonra yapılacak uygulamalarda beton yüzeyinin kür maddesinden arındırılması gerekmez.

SARFİYAT

Beton yüzeyinin emiciliğine ve ortam ısısına bağlı olarak; 0.100 – 0.250 kg/ m²

PROCURE K70

Su bazlı, akrilik reçine esaslı beton kür malzemesi



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr