

DEKO SEAL 240

Baskılı beton cilası

DRACO®

TANIM

DEKO SEAL 240, baskılı beton yüzeyinin dayanımını ve durabilitesini artırmak, tozumsuzluk ve geçirimsizlik sağlayarak yüzeyde parlak görünüm elde etmek amacı ile kullanılan, tek bileşenli, akrilik esaslı cila malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm dikey ve yatay baskılı beton uygulamalarında.

ÖZELLİKLER

- DEKO SEAL 240 uygulanmış beton yüzeyin mukavemeti normal betona göre % 20 – 25 artar.
- Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler.
- Beton yüzeyindeki tozmayı önler.
- Betonun aşınma dayanımını artırır.
- Yüzeyde sararma, renk değişimi yapmaz.
- İç ve dış mekanlarda kullanılır.
- U.V dayanıklıdır.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Betonun klor'a karşı direncini artırır.
- Donma- çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Beton mukavemetini devamlı korumak, tozmayı önlemek ve yüzeyde parlaklık elde etmek için belirli aralıklarla beton yüzeyine bir veya birkaç kat sürülebilir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Taze beton yüzeyi üzerine uygulama;

Beton yüzeyinin yeterli prizini aldığından ve yüzeyde serbest su olmadığından emin olunmalıdır.

Eski beton yüzeyi üzerine uygulama;

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı ve toz, yağ, gibi yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve kırıklar, gevşek ve hasarlı yerler tamir harcı ile usulüne uygun bir şekilde tamir edilmelidir.

Astarlama

Şayet zemin altından nem geliyorsa, yüzeye önce malzemeyi inceltip empenye yapmak gerekir. Bunun için DEKO SEAL 240 malzemesine %10-20 oranında DILUENTE 105 iyice karıştırılarak eklenerek malzeme yüzeye sürülür.

Uygulama

- Malzeme fırça veya rulo ile uygulanır.
- Malzeme 1 veya 2 kat olarak uygulanabilir. İkinci kat uygulama birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 2-4 saat içinde yapılmalıdır.
- İnceltilmiş malzeme birkaç kat olarak uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik – solvent
Malzeme görünümü	Şeffaf
Yoğunluk	0.88 ±0.02 kg / litre
Parlama noktası	+88°C
İlk kuruma süresi (20°C)	30-45 dakika
Nihai kuruma süresi (20°C)	24-48 saat
Uygulama ısısı	5 – 30°C
Uygulamada ortam nemi	<70%
Uygulamada yüzey nemi	<4%

SARFIYAT

Beton yüzeyinin emiciliğine ve istenilen parlaklığa bağlı olarak; 0.050 – 0.250 lt / m²

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Malzemenin uygulaması sırasında yağmur, kar, don gibi dış etkenler olmamalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey nem oranı %4 üzerinde olmamalıdır. Aksi halde malzeme yeterli parlaklık vermez, yüzeyde pullanmalar ve çatlamlar meydana gelebilir.
- Şayet zemin altından nem geliyorsa, malzemeye %10-20 oranında DILUENTE 105 eklenip empenye astar olarak uygulama yapılır. Bu şekilde uygulama yapılan malzemede daha sonra pullanmalar, çatlamlar ve yüzeyden kopmalar meydana gelmez.
- Uygulama yapılan yüzey 2-3 saat süreyle nem ve su ile temasa karşı korunmalıdır.
- Malzemeyi direk güneş altında uygulamayınız. Aksi halde malzemede kabarcıklar oluşabilir.
- Malzemeyi çok kalın katlar halinde uygulamayınız. Aksi halde malzemede kabarcıklar oluşabilir.
- Uygulama yapıldıktan sonra malzemenin kuruma süresi, 20°C sıcaklıkta, 30-45 dakikadır.
- Malzeme şeffaftır. Uygulandıktan sonra yüzey hafif koyulaşabilir, fakat belli bir zaman sonra yüzey orijinal rengine döner.

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzeme solvent içerdiğinden uygulama sırasında cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske, gözlük kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir.
- Kapalı alan uygulamalarında, uygulamacının 30 dakikada bir açık alanda bir süre dinlenmesi gerekir.

DEKO SEAL 240

Baskılı beton cilası

DRACO®

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 lt teneke, 180 lt varil.

Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 12 aydır.

Malzeme yanıcı olduğundan ateşten, sıcak ortamdaki uzak tutulmalıdır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 03.05.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr