

DEKO SEAL 242

Baskılı beton cilası

DRACO®

TANIM

DEKO SEAL 242, baskılı beton yüzeyinin dayanımını ve durabilitesini artırmak, tozumsuzluk ve geçirimsizlik sağlayarak yüzeyde parlak görünüm elde etmek amacı ile kullanılan, tek bileşenli, su bazlı akrilik esaslı cila malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm dikey ve yatay baskılı beton uygulamalarında.

ÖZELLİKLER

- DEKO SEAL 242 uygulanmış beton yüzeyin mukavemeti normal betona göre % 20 – 25 artar.
- Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler.
- Beton yüzeyindeki tozumayı önler.
- Betonun aşınma dayanımını artırır.
- Yüzeyde sararma, renk değişimi yapmaz.
- İç ve dış mekanlarda kullanılır.
- U.V dayanıklıdır.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Betonun klor'a karşı direncini artırır.
- Donma- çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Beton mukavemetini devamlı korumak, tozumayı önlemek ve yüzeyde parlaklık elde etmek için belirli aralıklarla beton yüzeyine bir veya birkaç kat sürülebilir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Taze beton yüzeyi üzerine uygulama;

Beton yüzeyinin yeterli prizini aldığından ve yüzeyde serbest su olmadığından emin olunmalıdır.

Eski beton yüzeyi üzerine uygulama;

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı ve toz, yağ, gibi yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve kırıklar, gevşek ve hasarlı yerler tamir harcı ile usulüne uygun bir şekilde tamir edilmelidir.

Uygulama

- Malzeme fırça veya rulo ile uygulanır.
- Malzeme 1 veya 2 kat olarak uygulanabilir. İkinci kat uygulama birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 2-4 saat içinde yapılmalıdır.

SARFIYAT

Beton yüzeyinin emiciliğine ve istenilen parlaklığa bağlı olarak; 0.050 – 0.250 lt / m²

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik
Malzeme görünümü	Şeffaf
Yoğunluk	1.02 ±0.02 kg / litre
İlk kuruma süresi (20°C)	30-45 dakika
Nihai kuruma süresi (20°C)	24-48 saat
Uygulama ısısı	5 – 30°C

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Malzemenin uygulaması sırasında yağmur, kar, don gibi dış etkenler olmamalıdır.
- Uygulama yapılan yüzey 2-3 saat süreyle nem ve su ile temasa karşı korunmalıdır.
- Malzemeyi direk güneş altında uygulamayınız. Aksi halde malzemedede kabarcıklar oluşabilir.
- Malzemeyi çok kalın katlar halinde uygulamayınız. Aksi halde malzemedede kabarcıklar oluşabilir.
- Uygulama yapıldıktan sonra malzemenin kuruma süresi, 20°C sıcaklıkta, 30-45 dakikadır.
- Malzeme şeffaftır. Uygulandıktan sonra yüzey hafif koyulaşabilir, fakat belli bir zaman sonra yüzey orijinal rengine döner.

GÜVENLİK

Uygulama sırasında cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske, gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 1000 kg IBC
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 12 aydır.

DEKO SEAL 242

Baskılı beton cilası

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 08.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr