

BITUMEN PRIMER 102

Solvent bazlı bitüm astar

DRACO®

TANIM

BITUMEN PRIMER 102, solvent bazlı bitümlü astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Düşey ve yatay uygulamalarda.
- Her türlü bitümlü membran ve sürme yalıtım malzeme uygulamasından önce astar olarak.
- Temel duvarlarda nem tutucu olarak.

ÖZELLİKLER

- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma gerektirmez.
- Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmez.
- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- Kaplamanın yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar, çatlaklar, çukurlar uygun tamir harçları ile kapatılmalıdır ve düzlenmelidir.
- Sivri uç ve köşeler yuvarlatılmalı, köşeler uygun şekilde pahlanmalıdır.
- Yüzeyde su akıntısı varsa uygun tıkaç harcı ile kesilmelidir.
- Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.

Karıştırma

- Uygulamadan önce malzeme düşük devirli matkap ile 2-3 dak. Karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Malzeme yüzeye bitüm fırçası, rulo veya püskürtülerek uygulanır.
- Daha yüksek basınçlara dayanması için polyester keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilebilir.

Sarfiyat

- Yüzeyin emicilik oranına göre;
beher kat 250-500 gr / m²

UYARI

- Yağışlı havalarda ve +5°C den düşük ısılarda uygulama yapmayınız.
- Donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylerde uygulama yapmayınız.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Siyah renk solventli bitüm
Yoğunluk	1.00 kg/lit ±0.02
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Yumuşama sıcaklığı	+70°C
Dokunma kuruma süresi	1 saat (+20°C)
Tam kuruma süresi	5-6 saat (+20°C)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir.

Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

- Malzeme solvent içerdiğinden kapalı alanlar uygulama sırasında havalandırılmalı, sigara içilmemeli ve malzeme ateşten ve parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

18 kg teneke.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden ateş ve parlayıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.

BITUMEN PRIMER 102

Solvent bazlı bitüm astar

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr