

EPOMENT EP25

Epoksi esaslı astar ve tozuma önleyici emprenye malzemesi

DRACO®

TANIM

EPOMENT EP 25, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içeren, epoksi esaslı şeffaf astar ve emprenye malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Epoksi kaplamalarda astar olarak.
- Beton yüzeylerde tozumayı önlemek ve mukavemet artırmak amacı ile.

ÖZELLİKLER

- Emici yüzeyde kapiler boşluklara kolayca işler.
- Beton yüzeydeki üst tabakanın mukavemetini artırarak sertleştirir.
- Tozumayı önler.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Yüzeye uygulanacak üst tabakalara astar vazifesi görür. geçirimsizlik sağlar.
- Su, yağ, seyreltilmiş asit, mazot, benzin, deterjan gibi kimyasallara dayanıklıdır.
- Emicilik ve uygulama oranına göre yarı mat – parlak bir görünüm verir.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	~ 0.93 kg / lt
Katı madde	~ %25
Tava ömrü	1.0 saat
Uygulama ısısı	+10°C / +30°C
'Tack free' kuruma	12 saat (beher kat)
Nihai kuruma	7 gün
Solvent	Organik solventler içerir

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile teması durumunda doktora başvurulmalıdır.
- Malzeme organik solventler içerdiğinden kapalı alanlar uygulama sırasında havalandırılmalı, sigara içilmemeli ve malzeme ateşten uzak tutulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

14 kg set (A+B).

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden ateşten uzak tutulmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Cimento esaslı yeni yüzeyler:

- Yapının en az 30 günlük olmasına dikkat edilmelidir.
- Yapının nem oranı kontrol edilmelidir.
- Yapının yüzeyinde çözünabilir klorlaşma, kalıp yağları gibi maddeler varsa alınmalıdır.

Cimento esaslı eski yüzeyler:

- Eski yüzeylere işlemiş olan yağ, boya gibi maddeler; solvent, deterjan veya mekanik bir şekilde alınmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey kuru olmalıdır.

Hasarlı yüzeyler:

- Hasarlı, çatlak yüzeyler çimento esaslı tamir harçları veya reçine enjeksiyon sistemi ile tamir edilmelidir.

Karıştırma

EPOMENT EP 25, iki bileşenlidir. (A+B)

B bileşeni A bileşenine katılarak 4-5 dakika karıştırıcı mikser ile karıştırılır.

Karışmış malzemenin tava ömrü 10 saat civarındadır.

Ortam ısısı yükseldikçe tava ömrü azalır.

Uygulama

- Rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır.
- Yüzeyde elde edilmek istenilen parlaklığa ve yüzeyin emiciliğine göre birkaç kat uygulanabilir.
- Katlar arasında 3-4 saat beklenmelidir.
- Üzerine gelecek epoksi kaplamalar 5-15 saat içinde uygulanmalıdır.

SARFIYAT

Yüzeyin emicilik oranına göre 300 – 700 gr / m²

EPOMENT EP25

Epoksi esaslı astar ve tozuma önleyici emprenye malzemesi



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 09.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr