

ARMABOND P-1K

Ahşap zeminler için tek bileşenli, kolay yayılan poliüretan yapıştırıcı

DRACO®

TANIM

ARMABOND P-1K, ahşap parkelerin yapıştırılması amacı ile geliştirilmiş, tek bileşenli, elastomerik, hava nemi ile hızlı sertleşen poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Masif ve lamine parkeler.
- Endüstriyel parke.
- Ahşap kaplamalar.
- Mozaik parke.
- Yonca levhalar.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır.
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumludur.
- Elastiktir.
- Yürüme sesi yalıtımı sağlar.
- Hızlı kürlenir.
- Eski seramik üzeri ahşap parke kaplamada kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Shore A sertliği	~ 35
Birim ağırlık	1.35 – 1.35 gr / ml
Servis sıcaklığı	-40°C / +90°C
Uygulama ısısı	+15°C / +35°C
Uygulama ortam nemi	%40-70
Kürlenme hızı	30 - 60 dakika (20°C,%50 nem)
Kürlenme kalınlığı	> 4 mm (24 saat, 20°C)
Kuruma süresi	1-2 saat (25°C,%50 nem)
Çekme mukavemeti	4 N/mm ² (%50 , +20°C)
Kopma dayanımı	>900 (25°C,%50 nem)
Viskozite	1000-1500 brookfield (25°C)
Kıvam	Akışkan
Renk	Gri, kahve

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 kg teneke.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

SARFIYAT

- 0.7 – 1.0 kg / m²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır ve kuru olmalıdır.

Beton ve çimento esaslı yüzeyler: zımparalanmalı ve sanayi tipi elektrikli süpürge ile iyice temizlenmelidir.

Anhidrit yüzeyler: zımparalanmalı ve sanayi tipi elektrikli süpürge ile iyice temizlenmelidir.

Seramik yüzeyler: yüzey yağ gibi yapışma önleyici pisliklerden arındırılmalı, yüzey hafif pürüzlendirilmeli veya PRIMER CERAMICA astarı kullanılmalıdır.

Kumlanmış mastik asfalt yüzeyler: PRIMER PS astarı kullanılmalıdır.

Astarlama

Beton ve çimento esaslı yüzeyler ile anhidrit yüzeylerde astar kullanımı gerekmez.

Seramik ve kumlanmış asfalt yüzeyler astarlanmalıdır.

Seramik yüzeylerde; PRIMER CERAMICA

Kumlanmış asfalt yüzeylerde ; PRIMER PS

Astar kullanımından en geç 30 dakika içinde, astar tack-free halindeyken, uygulamaya geçilir.

Uygulama yapılacak yüzeye göre doğru astar uygulaması için lütfen teknik bilgi alınız.

Uygulama

- ARMABOND P-1K, yüzeye eşit miktarda taraklı mala ile uygulanır.
- Üzerine yapıştırılacak ahşap malzeme iyice yapıştırıcının üzerine basılarak yerleştirilir.
- Ahşap parçalar lastik tokmak ile sıkıştırılır.
- Yüzeye bulaşacak veya taşacak yapıştırıcı, yağ haldeyken hemen temizlenmelidir. (ahşap temizleme talimatına göre)
- Yapıştırıcı, kürünü tamamlayana kadar ortam ısısı +15°C / +35°C, nem %40-70 arasında olmalıdır.
- Yapıştırıcı, kürünü tamamlayana kadar yüzey ısısı +15°C / +20°C arasında olmalıdır.
- Yapıştırıcı kürünü tamamlayana kadar yüzey nem oranı; Çimento esaslı yüzeyde: %2.5 Anhidrit yüzeyde: %0.5
- Altan ısıtmalı yüzeylerde, yapıştırıcı kürünü tamamlayana kadar yüzey nem oranı; Çimento esaslı yüzeyde: %1.8 Anhidrit yüzeyde: %0.3

ARMABOND P-1K

Ahşap zeminler için tek bileşenli, kolay yayılan
poliüretan yapıştırıcı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr