

ARMABOND P-2K

Düşük viskoziteli, İki bileşenli, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı

DRACO®

TANIM

ARMABOND P- 2K, iki bileşenli, yarı sert, düşük viskoziteli poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Sandviç panel üretimlerinde.
- Ahşap.
- EPS ve XPS köpük levhalar.
- Alüminyum.
- Çelik
- Alçı ve çimento esaslı levhalar.

ÖZELLİKLER

- Düşük viskoziteli.
- Solvent içermez.
- Hidrofobik özellikli.
- Zehirli, zararlı değildir.
- Yüksek ısı dayanımlı.

TEKNİK VERİLER

Shore A sertliği	~ 90
Birim ağırlık	(A) 1.60 , (B) 1.25
Servis sıcaklığı	-40°C / +90°C
Uygulama ısısı	+15°C / +35°C
Uygulama ortam nemi	%40-70
Kürlenme kalınlığı	> 4 mm (24 saat, 20°C)
Kuruma süresi	2-3 saat (25°C,%50 nem)
Viskosite	900 brookfield (25°C)
Tava ömrü	Akışkan
Renk	Gri, beyaz

SARFIYAT

- Değişken

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır ve kuru olmalıdır.

Uygulama

- ARMABOND P-2K, A ve B bileşenleri karıştırılarak uygulanır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 kg teneke.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

ARMABOND P-2K

Düşük viskoziteli, İki bileşenli, solvent içermeyen
poliüretan yapıştırıcı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr