

DRACOFLEX BITUFILL HA-77

Sıcak uygulamalı bitüm esaslı, tek bileşenli jet yakıtına dayanıklı yatay derz dolgu macunu

DRACO®

TANIM

DRACOFLEX BITUFILL HA-77 tek bileşenli bitüm esaslı, sıcak uygulamalı, elastomerik, yatay uygulama için kendiliğinden yayılan derz dolgu malzemesidir.

SATINDARTLARA UYUM

ASTM D3569-95, D3406-95, D7116-05
BS 2499: 1993 tip F1

KULLANIM ALANLARI

- Havalimanları.
- Otopark, garaj ve hangarlar.
- Limanlar.
- Yakıt terminalleri.
- Endüstriyel tesisler.
- Otoyol, köprü, asfalt ve beton yol çatlak ve ek yerleri.

ÖZELLİKLER

- Jet yakıtı dayanıklı.
- Yağ dayanımlı.
- Geçirimsizdir, kalıcı su yalıtımı sağlar.
- Uzun ömürlü.
- Akışkandır ve kendiliğinden yayılır (self leveling).
- Elastomerik.
- Hava şartlarından, genleşme hareketlerinden etkilenmez.
- Astar kullanımı gerektirmez.
- UV dayanımlıdır.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı	Polimer modifiye Bitüm
Renk	Siyah
Özgül ağırlık	~ 1.03 ±0.02 kg/lt
Servis sıcaklığı	-40°C / +70°C
Yumuşama noktası	>+80°C
Hareket kabiliyeti	% 25

SARFIYAT

Derz derinlik ve genişliğine göre değişkendir. Teorik sarfiyat;
Derz genişliği (mm) x derz derinliği (mm) x malzeme yoğunluğu = sarfiyat / metre tül

Minimum ve maksimum derz derinlik ve genişlik ölçüleri;
Derz derinliği; 12-24mm, Derz genişliği; 10-40mm

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan önce derzler toz, yağ, boya, kür gibi maddelerden arındırılmalı ve derz yüzeyi kuru olmalıdır.
- Uygulamadan önce, derz macununa alttan destek vermek ve derz derinliğini ayarlamak için ısıya dayanıklı derz dolgu fitili kullanılabilir.

Isıtma ve karıştırma

Malzeme ortalama +160-180°C 'de, çift cidarlı kazan veya direk ocak üzerinde ısıtılarak düşük devirli matkap ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.
Isıtma +190°C'yi aşarsa malzeme özelliğini yitirir.

Uygulama

DRACOFLEX BITUFILL HA-77 karıştırılıp kullanıma hazır hale getirildikten sonra hemen derzlere dökülerek doldurulur. Akışkan haldeki malzeme makine veya kaptan dökülerek uygulanır.

Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan hemen sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanabilir.

- Astar kullanımına gerek yoktur.
- Malzeme uygulandıktan sonra 12-24 saat süreyle suya karşı, 3-4 gün süreyle yağlara karşı korunmalıdır.
- Malzemenin kürlenmesi ortam ve zemin sıcaklığı ile bağlı nem oranına bağlıdır.
Düşük sıcaklıklarda kürlenme yavaşlar, yüksek sıcaklıklarda ise kürlenme hızlanır.
Genelde uygulamadan sonra 1 saat içinde kullanıma açılabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kaynayan malzeme kesinlikle solunmamalıdır. Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

22 kg teneke, 260 kg varil
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıldır.

DRACOFLEX BITUFILL HA-70

Sıcak uygulamalı bitüm esaslı, tek bileşenli
jet yakıtına dayanıklı yatay derz dolgu macunu

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.03.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr