

DRACOFLEX 100

Tek bileşenli poliüretan derz dolgu mastiği

DRACO®

TANIM

DRACOFLEX 100 tek bileşenli, elastomerik, hava nemi ile sertleşen, tek bileşenli poliüretan derz dolgu mastiğidir. ASTM C920, CE EN 15651-1, ISO 11600:F25LM, DIN 18540, standartlarına uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey yüzeylerde.
- Çelik, alüminyum, metal, bakır, taş, plastik, tahta, beton gibi yapıların derz dolgusunda.
- Çatı olukları ve parapetlerde.
- Hafif elemanların birleştirilmesinde yapıştırıcı olarak.
- Endüstriyel zeminlerde.
- Prefabrik duvar panelleri arasında.
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında.
- Genleşme derzlerinde.

ÖZELLİKLER

- Su, deterjan, yağ, hidrokarbon, seyreltilmiş asit gibi kimyevilere karşı dayanıklıdır.(liste için danışınız)
- Antibakteriel'dir.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Kalıcı su yalıtımı sağlar.
- Boyanabilir. (su bazlı akrilik boya ile)
- Astar kullanımı gerektirmez.
- Hava şartlarından, genleşme hareketlerinden etkilenmez
- UV dayanımlıdır.

SARFIYAT

Sarfiyat değişkendir.

Örnek olarak; 1 litre DRACOFLEX 100 ile ortalama aşağıdaki tabloda belirtilen derz dolgu işi /metretül yapılabilir.

Derz Derinliği	Derz genişliği				
	6mm	12mm	20mm	25mm	40mm
6mm	27.5	13.7	8.3	6.4	
10mm		8.3	5.2	4.1	2.7
16mm		5.2	3.2	2.5	

Genelde derz derinliği, derz genişliğinin yarısı olmalıdır. (derz derinliği 3-20mm, Derz genişliği 6-40mm)

Derz genişlik ; derz derinlik oranı

10 mm kadar olan derzlerde 1:1

10 – 40 mm arası derzlerde 2:1

Asgari derz derinliği ; 3mm, azami derz genişliği; 40mm

TEKNİK VERİLER

Shore A sertliği	15-25
Özgül ağırlık	~ 1.3 g / cm ³
Servis sıcaklığı	-35°C / +80°C
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Kürlenme hızı	60-100 dakika (20°C,%50 nem)
Kürlenme kalınlığı	> 2.5 mm (24 saat, 20°C)
Elastisite modülü	~ 0.20 Mpa
Çekme mukavemeti	~ 1.3 Mpa
Hareket kabiliyeti	% 25
Esneklik	> % 900
Renk	Gri, kırmızı, siyah, beyaz, yeşil, bej

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır ve derz yüzeyi kuru olmalıdır.

Ahşap yüzeylerde; kalkmış, kabarmış yerler zımparalanmalıdır.

Metal yüzeylerde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmelidir.

Cimento esaslı yüzeylerde; derzler tel fırça ile temizlenmelidir

Uygulamadan önce, derz macununa alttan destek vermek ve derinliğini ayarlamak için polietilen fitil kullanılabilir.

Astarlama

DRACOFLEX 100 astar gerektirmeyen bir üründür fakat bazı durumlarda (laklı alüminyum, gözenekli yüzeyler, su ve düşük ısılara maruz -5°C/ -35°C yerlerde) PRIMER PS astarı kullanılmalıdır. Astarı uygulamadan önce yüzey iyice temizlenmeli, uygulama fırça ile yapılmalı ve astar 'tack free'(parmak ile dokunulduğunda hafif bir yapışma olacak, ancak parmak ıslanmayacak) halde iken ürün uygulanmalıdır.

Uygulama

DRACOFLEX 100 kartuş/sosis tabancası ile uygulanır.

Kartuş kullanımında uç kısımdaki tıkaç delinir ve plastik ağızlığın ucu derz ölçüsüne göre kesilerek takılır.

Sosis kullanımında sosis tabanca tüpünün içine konur, ucu kesilir ve tabanca kapatılarak uygulama yapılır.

Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan hemen sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulamayı tamamlamak gerekir.

- Uygulama sonrası ürün 2-3 saat suya karşı korunmalıdır.
- Beton yüzeylere yapılacak uygulamada betonun en az 28 günlük ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sırasında ürünün cilt ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

DRACOFLEX 100

Tek bileşenli poliüretan derz dolgu mastiği



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / gözlük kullanmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

310 ml kartuş, 600 ml sosis

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 7

info@draco.com.tr