

# DRACOFLOW 77

Yüksek performanslı, kullanıma hazır, kolay pompalanan, akışkan ankraj harcı

**DRACO®**

## TANIM

DRACOFLOW 77 kullanıma hazır, çimento esaslı, pompalanabilen, hızlı sertleşen ve akışkan kıvamda bir ankraj harcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- Çatlak, boşluk ve oyukların doldurma işlerinde.
- Ankrajlama ve blonlama işlerinde.

## ÖZELLİKLER

- Geçirimsizdir.
- Çekme ve büzülme yapmaz.
- Çelik ve betona yapışma gücü yüksektir.
- Klor ve sülfat içermez, donatıya zarar vermez.
- Yatay, dikey ve tavanda kolaylıkla uygulanabilir.
- Hızlı sertleşir.

## UYGULAMA

### Harcın hazırlanması ve uygulanması

- Beher m3 harç için 1500 kg DRACOFLOW 77 gereklidir.
- Karıştırıcıya önce su miktarının %90 konulur ve karıştırıcı çalıştırılır. DRACOFLOW 77 hızlı ve kesintisiz bir şekilde suya eklenir. Torba boşaldıktan sonra geriye kalan %10 su miktarı eklenerek 4-5 dakika homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.  
( 20 kg toz ürüne 6.4 litre su ) ;  
Su miktarı; toz ürünün %32

Sıcak iklimlerde; malzeme gölgede tutulmalı, soğuk karışım suyu kullanmalı, günün erken saatlerinde uygulama yapılmalıdır.

Soğuk iklimlerde; malzeme kapalı ve ılık ortamlarda tutulmalı, 0°C altında uygulama yapılmamalı, sıcak karışım suyu kullanmalı (max 50°C), uygulanacak yüzeyde don olmamalıdır.

### Harcın uygulanması

DRACOFLOW 77 harcı enjeksiyon sistemi ile uygulanır.

## SARFIYAT

1550 kg / m<sup>3</sup>

## GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı, göz ile temasında derhal doktora başvurulmalıdır.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske / gözlük kullanılmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

## TEKNİK VERİLER

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Yoğunluk       | 1550 kg / lt                                                 |
| Uygulama ısı   | +5°C / +35°C                                                 |
| Tava ömrü      | 1- 2 saat (20°C)                                             |
| Çeliğe yapışma | >2 N/mm <sup>2</sup> (7 gün), >2,2 N/mm <sup>2</sup> (28gün) |

|        |                     | Mukavemetler |       |       |        |
|--------|---------------------|--------------|-------|-------|--------|
|        |                     | 1 gün        | 3 gün | 7 gün | 28 gün |
| Eğilme | N / mm <sup>2</sup> | 4            | 5     | 6     | 7      |
| Basınç | N / mm <sup>2</sup> | 20           | 30    | 40    | 50     |
| Çekme  | N / mm <sup>2</sup> | 40           | 50    | 60    | 70     |

# DRACOFLOW 77

Yüksek performanslı, kullanıma hazır, kolay pompalanan,  
akışkan ankraj harcı

**DRACO®**

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 5

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)