

REPACEM 10T

Yüzeysel onarımlar için brüt beton tamir harcı (5 - 30 mm)

DRACO®

TANIM

REPACEM 10 T, tek bileşenli, uygulandığı beton yüzeylerde 5-30 mm kalınlık yapan, tiksotropik-mala kıvamında, polimer modifiye, brüt beton tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton yapıların tamiri ve yüzey tesviyesinde.
- Brüt beton yüzeylerin tamir ve sıvanmasında.
- Duvar ve tavanların sıvanması ve tamiratında.
- Seramik altı beton tamir ve yüzey düzlemesinde.

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı beton yüzeylere yüksek yapışma gücü.
- Düzgün yüzey bitışı sağlar.
- Non-shrink, çekmesiz, büzülme özelliği sayesinde çatlaklar oluşmaz.

TEKNİK VERİLER

Karışım yoğunluğu	1.900 kg / litre
Tava ömrü	30 dakika (+20°C)
Su oranı	Toz ürünün ~ %22
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-20°C / + 80°C
Betona yapışma	> 0.8 Mpa
Renk	Gri
Basınç dayanımı (N/mm2)	> 10 (28 gün)
Standart	EN 1504-3/R1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg. torba

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- REPACEM 10T uygulamasından önce yüzey tozdan, yağdan, boya, kür gibi nüfuz etmeyi önleyen maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki hasarlı bölgeler tamir edilmelidir. Yüzey, yapışmayı sağlayacak şekilde pürüzlendirilmelidir.
- Yüzeye yapıdan sızan sular kesinlikle durdurulmalıdır. Aksi takdirde sızan sular, uygulanan malzemeyi sertleşmeden çözer.
- Uygulanacak yüzeyin ısısı yüksek olmamalıdır.
- Yüzeyler uygulamadan önce suya doyurulmalı, uygulama sırasında yüzey serbest sudan arındırılmalıdır.

Harcın hazırlanması

REPACEM 10T, suya eklenerek karıştırılır.

Su oranı toz ürün ağırlığının % 22

(pH değeri 5.5 'dan düşük su kullanmayınız)

Önce bir kovaya 4-5 litre su konur, sonra torbadaki

20 kg. malzeme karıştırılarak suya eklenir ve 4-5 dakika kesintisiz olarak karıştırılır. 2-3 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Harcın uygulanması

- REPACEM 10T, nemli beton yüzeyine mala ile uygulanır.
- Harcın suyunu çekmesi beklenir ve su serpilerek ince bitirme işi çelik veya ahşap mala ile yapılır.
- Beher uygulamada kalınlık 5-30 mm arasında olmalıdır.

Yüksek ısı ve güneşli ortamlarda; uygulama sabah ve akşamüstü saatlerinde hızlı ve kesintisiz olarak yapılmalı, malzeme gölgede tutulmalı, soğuk karışım suyu kullanılmalı ve uygulamadan sonra yüzey 24-48 saat kürlenmelidir.

Alçak ısı ortamlarında; ısısının 5°C altında ve yüzeyin donmuş olmaması kaydı ile uygulama öğleye doğru başlanmalı, malzeme ısılı ortamda tutulmalı, sıcak karışım suyu kullanılmalı (max. 50°C) ve uygulamadan sonra yüzey dondan korunmalıdır.

Kürleme

Rüzgarlı, kuru ve geniş ortamlarda uygulanan yüzey 48 saat süre ile kür maddeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

SARFIYAT

~ 15 kg / m² / 1cm

REPACEM 10T

Yüzeysel onarımlar için brüt beton tamir harcı (5 - 30 mm)

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

info@draco.com.tr