

REPACEM 95T

Brüt betonlar için tiksotropik kıvamda yüzey düzeltme ve ince tamir harcı (1 - 5 mm)

DRACO®

TANIM

REPACEM 95T, uygulandığı brüt beton yüzeylerde milimetrik kalınlık yapan (1-5 mm), tiksotropik-mala kıvamında, polimer modifiye, tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton yapıların tamiri ve sıvanmasında.
- Sıva onarımlarında.

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı beton yüzeylere yüksek yapışma gücü.
- Düzgün yüzey bitişi sağlar.
- Geçirimsizliği artırır.
- Non-shrink, çekmesiz, büzülmeleyen özelliği sayesinde çatlaklar oluşmaz.
- Uygulandığı yapının deniz suyu, tuz, kalsiyum, yağ, klor gibi etkenlere karşı dayanımını artırır.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

TEKNİK VERİLER

Karışım yoğunluğu	1.68 kg/lt
Su oranı	Toz ürünün %22
Tava ömrü	30 dakika (+20°C)
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-20°C / + 80°C
Betona yapışma	> 0,8 N/mm ²
Renk	Gri
Basınç dayanımı	>15 N/mm ² (28 gün)
Eğilme dayanımı	>3 N/mm ² (28 gün)
Bayındırlık poz. no.	04.613/3a
Standart	EN 1504-3 / R2

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

REPACEM 95T uygulamasından önce yüzey tozdan, yağdan, boya, küre gibi nüfuz etmeyi önleyen maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki hasarlı bölgeler tamir edilmelidir. Yüzey, yapışmayı sağlayacak şekilde pürüzlendirilmelidir.

Yüzeye yapıdan sızan sular kesinlikle durdurulmalıdır. Aksi takdirde sızan sular, uygulanan malzemeyi sertleşmeden çözer.

Uygulanacak yüzeyin ısısı yüksek olmamalıdır.

Yüzeyler uygulamadan önce suya doyurulmalı, uygulama sırasında yüzeydeki serbest su alınmalıdır.

Harcın hazırlanması

- REPACEM 95T, suya eklenerek karıştırılır. Su oranı toz ürün ağırlığının % 22) (pH değeri 5.5 'dan düşük su kullanmayınız)
- Önce bir kovaya 4.5 litre su konur, sonra torbadaki 20 kg. malzeme karıştırılarak suya eklenir ve 4-5 dakika kesintisiz olarak karıştırılır. 2-3 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Harcın uygulanması

- REPACEM 95T, nemli beton yüzeyine mala ile uygulanır. İnce bitirme işi tahta-plastik-kauçuk mala ile yapılır.

SARFIYAT

~ 1.4 kg / m² / mm

Beher uygulamada kalınlık 1-5 mm arasında olmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske / gözlük kullanılmalıdır.

REPACEM 95T

Brüt betonlar için tiksotropik kıvamda yüzey düzeltme
ve ince tamir harcı (1 - 5 mm)

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

info@draco.com.tr