

REPACEM DH 80

Dekoratif ürün döküm harcı

DRACO®

TANIM

REPACEM DH 80, çok hızlı priz alan, geçirimsiz, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek erken mukavemetli dekoratif döküm harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü dekoratif ürün dökümlerinde.
- Saksı dökümünde.
- Heykel dökümünde.
- Dekoratif tuğla imalatlarında.
- Kase ve vazo dökümlerinde.

ÖZELLİKLER

- Çok hızlı priz aldığından kısa zaman içinde kalıptan çıkarılabilir.
- Aşınma dayanımı yüksektir.
- Donma-çözölmeye dirençli.
- Kimyasallara, klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır.
- Büzölme ve çekme yapmaz. (non-shrink)
- Klor, solvent ve asbest içermez.
- Toksik değildir.

TEKNİK VERİLER

Birim ağırlığı	2.150 – 2.250 kg/m ³
Agrega dane boyutu	< 0,8 mm
İşlenebilirlik süresi	1 - 2 dakika (20°C)
Priz süresi	10 – 15 dakika (20°C)
Basınç dayanımı	>40 N/mm ²
Uygulama ortam ısısı	+5°C / +35°C
Uygulama yüzey ısısı	+5°C / +35°C
Yağ dayanımı	40°C, 60 gün testi; tam dayanım
Sülfat dayanımı	Tam dayanıklı (ASTM C88)
Donma-çözölme	-18°C/+5°C, 300 sefer tam dayanım
Yangına tepki	A1
Renk	Antrasit - Beyaz

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulama yapılacak yüzey yağ, boya gibi yapışmayı önleyen maddelerden tamamen arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır.
- Kalıplar döküme uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Harcın hazırlanması

- Karıştırıcıya önce su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır.
25 kg toz ürüne; ~ 4,00 litre su
(Toz ürüne göre su oranı % 16)
- Malzeme kesintisiz bir şekilde suya eklenerek 4-5 dakika homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar düşük devirli bir matkap ile karıştırılır.
- Soğuk ortamlarda sıcak karışım suyu, sıcak ortamlarda soğuk karışım suyu kullanılmalıdır.

Harcın uygulanması

- Malzeme karışımdan en fazla 2 dakika içinde uygulanmalıdır.
- Harç tek taraftan sürekli, vibrasyon yapmadan dökülür.
- Gerekli hallerde harcın iyi doldurulması esnek çelik bir kamçı ile ileri geri hareketle sağlanabilir.
- Vibratör kullanmayınız.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Dış mekan uygulamalarda malzeme 3-5 saat süre ile yağmur, don ve direk güneş ışığından korunmalıdır.

Sarfiyat 22 kg / m² / cm (2.200 kg / m³)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske / gözlük kullanılmalıdır.

REPACEM DH 80

Dekoratif ürün döküm harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 06.02.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr