

DARAPLAST ST-10

Saten sıva

DRACO®

TANIM

DARAPLAST ST-10 polimer katkılı saten sıvadır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde.
- Sıvalı yüzeylerde
- Beton, duvar ve tavan yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- Kolay ve hızla uygulama.
- Neme dayanıklı.
- Düzgün yüzey bitişi sağlar.
- Boya sarfiyatını azaltır.

TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün % 38-42
Yoğunluk	1.600 ±100 kg/m ³
Harcı kullanabilme süresi	1 saat
Harcı dinlendirme süresi	10 dakika
Yüzeyde işlenebilme süresi	≥ 20 dakika
Harç kalınlığı	1-3 mm
Tam kuruma süresi	1-2 gün
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yangına tepki	A1
Basınç dayanımı	≥ 10 N/mm ²
Eğilme mukavemeti	≥ 2,5 N/mm ²
Bağ dayanımı	≥ 0,3 N/mm ²
Renk	Gri, Beyaz

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulamadan önce yüzey tozdan, yağdan, boya, küre gibi nüfuz etmeyi önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki hasarlı bölgeler tamir edilmelidir.
- Brüt beton uygulamalarından önce yüzey brüt beton astarı ile astarlanmalıdır.
- Uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.

Harcın hazırlanması

Toz ürün suya eklenerek karıştırılır.

Su oranı toz ürün ağırlığının % 38-42

(pH değeri 5.5 'dan düşük su kullanmayınız)

Önce bir kovaya 7.50 – 8.50 litre su konur, sonra torbadaki 20 kg. malzeme karıştırılarak suya eklenir ve 4-5 dakika kesintisiz olarak karıştırılır. 10 dakika dinlendirilip tekrar 1-2 dakika karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Harcın uygulanması

- Malzeme yüzeye çelik mala ile uygulanır.
- Beher kat uygulama kalınlığı 1-3 mm olmalıdır.
- İkinci kat uygulama en az 3-4 saat sonra yapılmalıdır.
- Uygulamadan 12 saat sonra yüzey nemlendirilmelidir. Nemlendirme işlemi 2 gün ara ile devam ettirilebilir.
- Farklı ürünlerin birleşim yerlerinde çatlamayı önlemek için donatı filesi kullanmalıdır.
- Donmuş, rüzgar ve direk güneş ışığına maruz yüzeylere uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Uygulamadan sonraki 1 hafta içinde şiddetli yağış ve don bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır.

SARFIYAT

1 kg / m² / 1mm

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

35 kg. torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DARAPLAST ST-10

Saten siva



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 08.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr