

REPACEM INTONACO

Tarihi-eski yapıların onarımı için hazır sıva harcı

DRACO®

TANIM

REPACEM INTONACO, tarihi yapılar ile uyumlu doğal agrega ve organik lifler içeren sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarihi – eski yapıların yapısal onarımında.
- Doğal taş, tuğla duvar derzlerinin onarımında.
- Sülfatlı ortamlarda.
- Nemli ortamlarda.

ÖZELLİKLER

- Eski ve tarihi yapılarla kullanılan malzemeler ile bütünlük sağlar.
- Olumsuz ve ters kimyasal etki yaratmaz.
- Kontrollü genleşme sağlar.
- Sülfatlı ortamlarda kullanılır.
- Buhar ve nem geçirgenliğini bozmaz.
- Rötre yapmaz.
- Çimento içermez.
- Asbest içermez.
- Suda çözünür tuz içermez.
- İnorganik mineral lif içerir.

SARFIYAT

17 kg / m² / cm

TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı	Doğal hidrolik kireç, doğal agrega
Su karışım oranı	Toz ürünün ~ %19
Dane boyutu	0-3 mm
Yoğunluk	~2.0 kg / lt
Basınç dayanımı	>15 N/mm ²
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Harcı kullanma süresi	30 dakika
Tam kürlenme	7 gün
Renk	Kırık beyaz- Bej

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.

Orijinal ambalajında, korumalı, kuru, havalandırılmış ortamlarda, +5°C / +30°C arasında, nem ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü en az 6 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır.
- Yüzey, aderansı önleyecek her türlü yağ, pas vb. diğer maddelerden arındırılmalıdır.
- Su akıntıları uygun tıkaç malzemesi ile kapatılmalıdır.
- Yüzey nemlendirilmeli, uygulamadan önce yüzeyde serbest su olmamalıdır.

Karıştırma

- 20 kg. toz malzeme ~ 3.8 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Uygulama

- REPACEM INTONACO, mala ile yüzeye 1-2 cm kalınlıkta sıvanır.
- Harcın suyunu çekmesi beklenir.
- Sıvacı fırçası ile harcın yüzeyine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile bitirilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Uygulama kalınlığı beher katta 1-2 cm olmalıdır.
- İkinci kat uygulama, 1. kat tamamen kurumadan ve sertleşmeden yapılmalıdır. Gerekirse nemlendirme yapılmalıdır.
- Açık alanlarda, rüzgarlı yerlerde ve direk güneş ışığı olan yerlerde yüzey en az 48 saat süre ile su veya ıslak çuval ile kürlenmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanmalıdır. Ürünün göz, ağız ve cilt ile temas önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda ise doktora başvurulmalıdır.

REPACEM INTONACO

Tarihi-eski yapıların onarımı için hazır sıva harcı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

info@draco.com.tr