

REPACOAT

Dekoratif mineral sıva

DRACO®

TANIM

REPACOAT, ısı yalıtım levhalarında ve mineral esaslı yüzeylerde dekoratif sıva olarak kullanılan, elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, polimer modifiye sıva harcıdır.

REPACOAT DS120 tekstürlü dekoratif ince (1,2mm kalınlık)

REPACOAT DS150 tekstürlü dekoratif orta (1,5mm kalınlık)

REPACOAT DS200 tekstürlü dekoratif kalın (2,0mm kalınlık)

REPACOAT DS220 çizgi dekoratif kalın (2,0mm kalınlık)

KULLANIM ALANLARI

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif sıva olarak.
- Mineral esaslı yüzeyler.
- İç ve dış mekanlar.

ÖZELLİKLER

- Su ile karıştırılıp kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Çatlama ve sarkma yapmaz.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- İyi yapışma sağlar.
- Elyaf takviyelidir.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Buhar geçirimlidir.
- Üzerine dış cephe boyaları uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün % 24-28
Yoğunluk	1.450 ±100 kg/m ³
Harcı kullanabilme süresi	2 saat
Harç kalınlığı	3-5mm
Sıva harcı uygulama süresi	24-48 saat
Servis sıcaklığı	-30°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yangına tepki	A1
Renk	Gri, beyaz
Standart	7847 - 2012

Basınç dayanımı	3,5 - 7,5 N/mm ²
Bağ dayanımı	≥ 0,4 N/mm ²
Alt tabakaya yapışma kuvveti	≥ 0,5 N/mm ²
Levhaya yapışma kuvveti	≥ 0,08 N/mm ²
Su buharı aktarım hızı	W0
Kuru film kalınlığı	E5
Tane büyüklüğü	S4
Çatlak örtme özelliği	A0
Karbondioksit geçirgenliği	C0

SARFIYAT

Ürün	Harç kalınlık	Sarfiyat
REPACOAT DS 120	1,2 mm	1.5 - 1,8 kg/m ²
REPACOAT DS 150	1,5 mm	2.0 - 2.5 kg/m ²
REPACOAT DS 200	2,0 mm	2,5 - 3,0 kg/m ²
REPACOAT DS 220	2,0 mm	2,5 - 3,0 kg/m ²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Üzeri sıvanacak ısı yalıtım levhaların sağlam ve iyice yerine oturmuş olduğuna dikkat edilmelidir.
- Üzeri sıvanacak ısı yalıtım levhaların üzeri REPAPLAST gibi sıva harcı ile sıvanmış olması lazımdır.
- Aderansı zayıflatacak yağ, gres gibi maddeler yüzeyden arındırılmalıdır.
- Mineral esaslı yüzeyler temiz olmalıdır.

Astarlama

Uygulamadan önce PRIMAPLAST astarı yüzeye fırça veya rulo ile sürülür.

Karıştırma

25 kg. toz malzeme 5..50 – 6.50 kg. suya eklenir.
(su oranı %22-26)

Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.

Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha 30 saniye karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Karışmış kullanıma hazır malzeme 1,5 – 2 saat içinde kullanılmalıdır.

Uygulama

- İyice karıştırılıp kullanıma hazır hale gelen harç, çelik malası ile ortalama sıva uygulanmış levha üzerine uygulanır.
- REPACOAT malzemesi ek yeri yapılmadan tek seferde yapılmalıdır.
- 10 dakika içinde kauçuk mala ile istenilen desen verilir.
- Gerekirse 2. kat, 1. kat uygulaması kurumadan hemen üzerine yapılmalıdır.
- 1 hafta içinde dış cephe boyası uygulanabilir.

Uygulamada dikkat edilesi gereken hususlar;

- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

REPACOAT

Dekoratif mineral sıva

DRACO®

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske, gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg. torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr