

BETOCEM A1

Beton-çimento kalıntıları ve ekipman temizleme katkısı

DRACO®

TANIM

BETOCEM A1, aside dayanıklı yüzeylerde beton ve çimento gibi kalıntıları temizlemek için kullanılan, asidik ve konsantre halde bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Hazır beton santralleri.
- Transmikserler.
- Beton ve şap pompaları.
- Pis su – atık su boruları.
- Çimento siloları.
- İnşaat sırasında ve sonrasında seramik, doğal taş, granit, porselen gibi kaplama malzemeleri ve fugaların üzerindeki atık ve kalıntıların temizlenmesinde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıldığı yüzeyin iç ve dış yüzeyini aşındırmaz, görünümünü değiştirmez.
- Zararlı gazlar çıkarmaz.
- Pas ve kirleri, beton-çimento kalıntıları yok eder.
- Konsantre olduğundan değişik ihtiyaçlar için belli oranlarda su ile karıştırılarak kullanılabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

35 kg asite dayanıklı bidon.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 2 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

KULLANIM

Seramik, doğal taş, granit gibi kaplama malzemeleri üzerindeki kalıntıların temizlenmesi;

- Malzeme kuru yüzeye dökülerek fırça ile yayılır.
- 2-3 dakika beklenildikten sonra bez ile elle veya ıslak-kuru vakum makinesi ile ovalayarak temizlemeye başlanır.
- Yoğun beton kalıntısı olan yerlerde malzeme 15 dakika ara ile birkaç defa uygulanır.
- Zorlu kalıntıların temizlenmesinde su ile seyreltilmeden, malzeme kaplama üzerinde daha fazla bekletilerek temizlenmelidir.
- Temizleme bittiğinde yüzey bol su ile yıkanarak kurumaya bırakılır.

Beton transmikseri, beton pompaları gibi metal üzerindeki kalıntıların temizlenmesi;

- Malzeme kuru yüzeye dökülerek fırça ile yayılır.
- 2-3 dakika beklenildikten sonra fırça ile ovalayarak temizlemeye başlanır.
- Yoğun beton kalıntısı olan yerlerde malzeme 15 dakika ara ile birkaç defa uygulanır.
- Zorlu kalıntıların temizlenmesinde su ile seyreltilmeden, malzeme kaplama üzerinde daha fazla bekletilerek temizlenmelidir.
- Temizleme bittiğinde yüzey bol su ile yıkanarak kurumaya bırakılır.

SARFIYAT

- Kalıntının yoğunluğuna göre değişkendir.
- Konsantre malzemenin ortalama sarfiyatı; 10 – 50 gr / m²

SU İLE SEYRELTME

Malzeme, kalıntı miktarına bağlı olarak 1:2 – 1:10 oranında su ile seyreltilir.

Su ile seyreltme oranları;

Kalın harç ve beton çözümünde:	1:2
Transmikser temizlenmesinde	1:5
İnşaat sonrası yüzey temizliğinde	1:10

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Şeffaf sıvı
pH	<1
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkı asit bazlı olduğundan;

- Kullanım sırasında gözlük, koruyucu iş elbisesi, kauçuk eldiven kullanınız.
- Cilt ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve tahriş devam ederse derhal doktora başvurulmalıdır.
- Göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
- Solunma veya yutulma halinde kusmaya çalışın ve derhal doktora başvurunuz.
- Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.

BETOCEM A1

Beton-imento kalıntıları ve ekipman temizleme katkısı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 12.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr