

# DARASIL 120

Su geçirimsizlik sağlayan su itici emprenye malzemesi

**DRACO®**

## TANIM

DARASIL 120, uygulandığı yüzeye iyi penetre olup su geçirimsizlik sağlayan şeffaf bir su iticidir.

## KULLANIM ALANLARI

- Beton parke taşları.
- Dekoratif taş, doğal taş.
- Tuğla.
- Beton ve çimento esaslı yüzeyler.
- Dış cepheler.
- Yol, köprü, bina dış duvarları gibi mineral esaslı yapılar.

## ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar.
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur.
- Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası oluşturmaz.
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- Uygulandığı yüzeyin renk şiddetini iyileştirir.
- U.V. dayanıklıdır.
- Alkali'lere karşı dayanıklıdır.
- Bina dış cephesine uygulanan DARASIL 120, binanın iç cephesinde oluşabilecek küflenmeyi önler.
- Mantar ve yosun üremesini engeller.
- Su itici sürülmüş duvarların emiciliği azaldığından, yüzeyinde kir barındırmayan daha temiz ve dayanıklı duvar elde edilir.
- Yapının klor ve sülfat'lara karşı direncini artırır.
- Buhar geçirimlidir, yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Yapının donma çözülme direncini artırır.
- Üzerine yapılacak boya gibi kaplamalar ile uyumludur.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.
- Su bazlı ve çevre dostudur.
- Solvent içermez.
- Uygulandığı yapıda korozyona sebep olmaz.

## TEKNİK VERİLER

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Malzeme yapısı | Likit su bazlı emülsiyon     |
| Görünüm        | Beyaz, uygulandığında şeffaf |
| Yoğunluk       | 1.00 ± 0.02 kg / lt          |
| Uygulama ısısı | +5°C / +35°C                 |

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığı zaman raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlanması

DARASIL 120, yeni ve taze yüzeyler üzerine uygulandığında en iyi sonucu verir.

Eski yüzeylere uygulandığında yüzeydeki yağ, kir, çiçeklenme daha belirgin hale gelir.

Eski yüzeylere uygulanacaksa;

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki 200 mikron'dan geniş çatlaklar tamir edilmelidir.
- Uygulama sırasında yüzey kuru veya hafif nemli olabilir, ama göllenme olmamalıdır.

### Karıştırma

DARASIL 120 kullanıma hazırdır.

Kullanmadan önce düşük devirli matkap ile karıştırılmalıdır.

### Uygulama

- DARASIL 120, fırça, rulo veya düşük basınçlı püskürtme ile uygulanabilir.
- Kuru ve emici yüzeylerde daha iyi sonuç verir.
- Yüzeyin emicilik oranına göre 2-3 kat uygulanır.
- İkinci kat uygulama birinci kat uygulama kuruduktan sonra uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en fazla 3-5 saat beklenmelidir.
- Uygulanacak katlar aynı gün içinde yapılmalıdır.
- Uygulama sırasında malzemenin yüzeyden akmamasına dikkat edilmelidir.
- DARASIL 120 uygulanan yüzey yağmur, kirlenme ve trafiğe karşı en az 24-36 saat boyunca korunmalıdır.

## SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 100 – 600 gr/m<sup>2</sup>

Genelde beton ve harç üzerine yapılan uygulamada; 150-200 gr/m<sup>2</sup>

Diğer gözenekli yüzeylerde; 300-600 gr/m<sup>2</sup>

## UYARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Püskürtme tabancası ile uygulama yapıldığında gözlük ve maske takılmalıdır.

Uygulamada eldiven giyilmeli ve ürünün cilt, göz, ağız ve yiyeceklerle teması önlenmelidir.

Temas halinde derhal bol su ile yıkanmalı, yutulması halinde ise hemen doktora başvurulmalıdır.

# DARASIL 120

Su geçirimsizlik sađlayan su itici emprenye malzemesi



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 5

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)