

DARASIL 180

Dış cepheler için koruyucu ve su itici

DRACO®

TANIM

DARASIL 180, uygulandığı yüzeye iyi penetre olabilen, su bazlı silan esaslı, şeffaf su iticidir.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, mermer, granit gibi emici olmayan yüzeylerde.
- Tuğla, briket, gaz beton gibi emici yüzeylerde.
- Yol, köprü, bina dış duvarları gibi mineral esaslı yapılarda.
- Kolay temizlenebilirlik gereken yüzeylerde.
- Karo yüzeylerde.
- Doğal taş yüzeylerde.
- Betonarme bina dış yüzeylerinde.
- Tarihi yapıların dış yüzeylerinde.

ÖZELLİKLER

- Dış cephe duvarlarında yalıtım sağlar.
- Su itici sürülmüş duvarların emiciliği azaldığından, yüzeyinde kir barındırmayan daha temiz ve dayanıklı duvar elde edilir.
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur.
- Alkali'lere karşı dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Uygulandığı yüzeyde sarılaşma yapmaz.
- Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası oluşturmaz.
- Uygulandığı yapının hava almasını engellemez.
- Su ve yağ itici özellik sağlar.
- Bina dış cephesine uygulanan DARASIL 180, binanın iç cephesinde oluşabilecek küflenmeyi önler.
- Şeffaf olduğundan uygulandığı yüzeyin görünümünü değiştirmez.
- Yapının klor ve sülfat'lara karşı direncini artırır.
- Yüzeyde oluşabilecek yosunlaşma ve su lekelerini önler.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Su bazlı silan
Görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	1.02 ±0.01 kg/lit
Uygulama ısısı	+5°C / +40°C
Yüzey ısısı	+5°C / +40°C

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg bidon.

Kuru, korumalı ve havalandırılmış yerde, güneş ve dona doğrudan maruz bırakılmamadan +5°C ila +35°C arasında depolandığında raf ömrü en az 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür, toz gibi nüfuz etmeyi önleyen maddelerden basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki çatlaklar, delikler uygun tamir harçları ile tamir edilmelidir.
- Yüzeyde tamirat yapıldıysa uygulanan malzemenin tam kürünü almış olması gerekir.
- Taze betonun 28 günlük kürünü tamamlamış olması gerekir.
- Uygulama sırasında yüzey kuru olmalıdır.

Karıştırma

DARASIL 180 kullanıma hazırdır.

Kullanmadan önce kendi kabı içinde çalkalanmalıdır.

Uygulama

- DARASIL 180, rulo veya düşük basınçlı püskürtme makinesi ile uygulanabilir. (atomize olmamalıdır) Mermer gibi parlak yüzeylerde bir bez parçası ile uygulama yapılabilir.
- Kuru ve emici yüzeylerde daha iyi sonuç verir.
- Yüzeyin emicilik oranına göre 2-3 kat uygulanır.
- 2. Kat uygulama sonrası damlacıklar oluşursa, kurumadan fırça veya rulo ile alınmalıdır. Damlacıklar alınmazsa yüzeyde bulutlanmalar ve benekler oluşabilir.
- Katlar arasında en fazla 3-5 saat beklenmelidir.

Sarfiyat

Çimento esaslı emici yüzeylerde; 100-200 gr/m² (beher kat)

Mermer gibi az emici yüzeylerde; 20 - 40 gr/m² (beher kat)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Malzemeyi yağmur altında uygulamayınız.
- Cam, plastik, metal gibi emici olmayan yüzeylerde kullanılamaz.
- Malzeme beton içerisine nüfuz ettiğinden yüzeye daha sonra değişik malzemeler uygulanabilir. Bu durumda daha sonra uygulanacak malzemenin sarfiyatı en aza indirilmiş olacaktır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında koruyucu giysi, eldiven, gözlük kullanılmalıdır.

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, cilt ile temasta bol su ile yıkanmalı, göz ile temasta tıbbi yardım alınmalıdır.

DARASIL 180

Dış cepheler için koruyucu ve su itici

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 08.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr