

DARASIL S80

Tozuma önleyici ve koruyucu emprenye

DRACO®

TANIM

DARASIL S80, tek bileşeni, su bazlı, şeffaf bir tozuma önleyici ve koruyucu malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Zemin betonları.
- Kolonlar, kirişler.
- Beton silolar.
- Beton depolar.
- Suni taş kaplamalar.

ÖZELLİKLER

- Tozumayan bir yüzey elde edilmesini sağlar.
- Uygulandığı yüzeyin aşınma dayanımını artırır.
- Uygulandığı yüzeyinde kir barındırmayan daha temiz ve dayanıklı yüzey elde edilir.
- Beton üst tabakasındaki gözenekleri kapayarak yüzeyi yoğunlaşmış katı hale çevirir.
- Yüzeydeki yapısal olmayan kılcal çatlaklar ve yüzeyssel boşlukların örtülmesini sağlar.
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- Uygulandığı yüzeyde kullanım oranına göre parlaklık elde edilir.
- Su itici özellikli.
- Geçirimsizliği artırır.
- U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Alkali'lere karşı dayanıklıdır.
- Uygulandığı yapının klor ve sülfat'lara karşı direncini artırır.
- Buhar geçirimlidir, yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Su bazlı ve çevre dostudur.
- Solvent içermediğinden iç mekanlarda güvenle kullanılır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Yapı	Sıvı silikat
Görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	1.01 ± 0.05 kg / lt
pH	8 ± 2
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Katlar arası bekleme süresi	24 saat
Kuruma süresi	12-24 saat
Standart	EN 1504-2

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 50 – 200 gr/m²

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki çatlaklar tamir edilmelidir.
- Kabarmış ve dökülmüş yüzeyler, gevşek parçalar temizlenmeli, yüzey sağlam olmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey kuru veya hafif nemli olabilir.

Uygulama

- Püskürtülerek veya yüzeye süzgeçli kova ile dökülerek uygulanabilir.
- Yumuşak bir çek pas ile yüzeye homojen şekilde yedirilebilir.
- Uygulanan yüzeyin emicilik oranına göre 2-3 kat uygulanır.
- Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında malzemenin yüzeyden akmamasına dikkat edilmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulamadan sonraki ilk 24 saat yüzey nem, rutubet, yoğunlaşma, yağmur, don gibi etkenlerden korunmalıdır.
- Kapalı alanlarda malzemenin nemini dışarı atabilmesi için yeterli havalandırma sağlayın. Uygulamada bağıl nem %20-80 olmalıdır.
- Yeni dökülmüş betonun en az 3 hafta kürlenmiş olması gerekir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Püskürtme tabancası ile uygulama yapıldığında gözlük ve maske takmalıdır.

Uygulamada koruyucu giysi, eldiven giyilmeli ve ürünün cilt ve göz ile teması önlenmelidir.

Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkanmalı, göz ile teması veya yutulması halinde hemen doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 12 aydır.

Malzeme donarsa, en az +10°C'de çözülüp iyice karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.

DARASIL S80

Tozuma önleyici ve koruyucu emprenye



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 18.05.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr