

DARASIL S150

Dış cepheler için su bazlı, şeffaf, koruyucu ve su itici empenye malzemesi

DRACO®

TANIM

DARASIL S150, tek bileşeni, uygulandığı yapı elemanlarının yüzeyine iyi penetre olabilen, şeffaf bir koruyucu kaplama ve su iticidir.

KULLANIM ALANLARI

- Dekoratif tuğla, doğal taş, traverten, beton ve çimento esaslı emici yüzeyler.

ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar.
- Su itici sürülmüş duvarların emiciliği azaldığından, yüzeyinde kir barındırmayan daha temiz ve dayanıklı duvar elde edilir.
- Mantar ve yosun üremesini engeller.
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur.
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Alkali'lere karşı dayanıklıdır.
- Bina dış cephesine uygulanan DARASIL S150, binanın iç cephesinde oluşabilecek küflenmeyi önler.
- Uygulandığı yapının klor ve sülfat'lara karşı direncini artırır.
- Buhar geçirimlidir, yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Su bazlı ve çevre dostudur.

TEKNİK VERİLER

Yapı	Silika-Silikat
Görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	1.15 ± 0.05 kg / lt
pH	8 ± 2
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Katlar arası bekleme süresi	4 saat
Kuruma süresi	~24 saat

AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 kg.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki 200 mikron'dan geniş çatlaklar tamir edilmelidir.
- Kabarmış ve dökülmüş yüzeyler, gevşek parçalar temizlenmeli, yüzey sağlam olmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey kuru veya hafif nemli olabilir, ama nem lekeleri olmamalıdır.
- En iyi sonuç, kuru ve çok emici yüzeylerde elde edilir.

Karıştırma

DARASIL S150 kullanıma hazırdır.

Uygulama

- Fırça, rulo veya düşük basınçlı püskürtme ile uygulanabilir.
- Kuru ve emici yüzeylerde daha iyi sonuç verir.
- Uygulanan yüzeyin emicilik oranına göre 2-3 kat uygulanır.
- Az emici yüzeylerde tek kat uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en fazla 3-5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında malzemenin yüzeyden akmamasına dikkat edilmelidir.
- Uygulanan yüzey yağmur'a karşı en az 3 saat boyunca korunmalıdır.
- Uygulamadan sonra yüzey 24 saat süre ile don etkisinden korunmalıdır.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 150 – 200 gr/m²

UYARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Püskürtme tabancası ile uygulama yapıldığında gözlük ve maske takılmalıdır.

Uygulamada koruyucu giysi, eldiven giyilmeli ve ürünün cilt ve göz ile teması önlenmelidir.

Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkanmalı, göz ile teması veya yutulması halinde hemen doktora başvurulmalıdır.

DARASIL S150

Dış cepheler için su bazlı, şeffaf, koruyucu ve su itici emprenye malzemesi

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 18.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr