

REPASER 2K

İki bileşenli, yüksek performanslı
seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO®

TANIM

REPASER 2K, granit, mermer gibi kuvvetli ve yapısal yapıştırma gerektiren yüzeylerde ve emici yüzeylerde kullanılan, iki bileşenli yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Yatay ve dikey yüzeylerde.
- Yüksek yapıştırma gücü gerektiren tüm işlerde.
- Alçıpan gibi emici yüzeylerde.
- Hızlı sertleşme özelliği sayesinde hızlı kullanıma açılması gereken işlerde.
- Tamirat işlerinde.
- Eski seramiklerin üzerine yapılacak yeni kaplamalarda.
- Mozaik, granit, tabii taş, mermer yapıştırılmasında.
- Yüksek dayanım gerektiren süpermarket ve endüstriyel zeminlerinde.
- Soğuk hava depoları.

ÖZELLİKLER

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir.
- İki bileşenli olduğundan yapısal ve yüksek yapıştırma gücü vardır.
- Hızlı sertleşir.
- Mekanik, termik dayanımı yüksektir.
- Geçirimsizdir.
- Klor, sülfid gibi zemin temizlemesinde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Granit, mermer, porselen, mozaik, tabii taş, seramik yapıştırılmasında kullanılabilir.
- Uygulamadan 3-4 saat sonra kaplama üzerinde yürünebilir ve 24 saat sonra trafiğe açılabilir.
- Yüzeyde geçirgenliği engeller ve bilhassa emici yüzeylerde kullanılmaya uygundur.

SARFIYAT

REPASER 2K sarfiyatı uygulama yapılacak yüzey durumuna ve üzerine gelecek malzemenin yapısına göre değişir.

Genelde kullanım oranları;

5x5 cm mozaik için	2.5 - 3.0 kg / m ²
Seramik için	3.5 - 4.0 kg / m ²
Düz olmayan yüzeylerde	5.0 - 6.0 kg / m ²
Çok pürüzlü yüzeylerde	7.0 - 8.0 kg / m ²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yağ, küp, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalı, mümkünse yüzey suya doyurulmalı, ve yüzeyin üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapıda olması lazımdır.

Karıştırma

Önce 5 kg. sıvı malzeme bir kovaya dökülür.

25 kg. toz malzeme 5 kg. likit'in üzerine kesintisiz bir şekilde dökülerek mikserle homojen bir karışıma kadar karıştırılır. Karıştırılmış malzemenin açık bırakma süresi – open time ortalama 20 dakikadır. Yüksek ısı ve hava alan yerlerde veya emici yüzeylerde bu süre kısaldır.

Uygulama

- Malanın dışı tarafı ile yüzeye REPASER 2K tüm yüzeyde aynı kalınlık yapacak şekilde tek yönde çekilir.
- Yapıştırıcının üzerine gelecek kaplamanın iyi yapışmasını sağlamak amacı ile malzeme yapıştırıcıya yüzdürülerek yerleştirilir.
- Güçlü bir yapıştırma gereken yerlerde yapıştırıcı kaplamanın arka yüzüne de sürülerek uygulanır. Bu uygulama özellikle büyük ebatlı kaplamalar, dış mekan uygulamaları ve yüksek su basıncına maruz yapılarda tavsiye edilir.
- Yapıştırıcının üzerine uygulanacak malzeme en fazla 50 dakika içinde uygulanmalıdır.
- Yapıştırıcının üzerine kaplama yapıldıktan sonraki 3-4 saat süreyle su ile temas olmaması, 12 saat süreyle yüksek derecede ısı veya güneşle temas olmaması sağlanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	~ 1.7 kg / lt (A+B)
Kopma dayanımı	3.5 N / mm ² (28 gün)
Dinlendirme süresi	~ 2 dakika
Kaplama uygulaması	50 dakika içinde (+30°C)
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Açık bırakma	20 dakika
Yaya trafiğine açılma	~ 12 saat
Harç kalınlığı	En fazla 8mm
Standart	C2TE S1

MUKAVEMETLER

	24 saat	7 gün	28 gün
Basınç mukavemeti (N/mm ²)	15	25	45
Eğilme mukavemeti (N/mm ²)	4	7	10

REPASER 2K

İki bileşenli, yüksek performanslı
seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO®

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg set. (25 kg torba (A). + 5 kg bidon (B))
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr