

REPASER AP12

Duvar, alçı ve emici yüzeyler için akrilik dispersiyon esaslı seramik yapıştırıcı

DRACO®

TANIM

REPASER AP12, duvar, alçı ve emici yüzeylerin seramik ile kaplanmasında kullanılan, akrilik dispersiyon esaslı yapıştırıcıdır.

STANDARTLAR

EN 12004 – D2TE

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda.
- Yatay ve dikey yüzeylerde.
- Dekoratif kaplamalarda.
- Alçı gibi emici yüzeylerin kaplama işlerinde.
- Kontraplak ve sunta üzerine yapılacak kaplamalarda.
- Isı yalıtım levhaların üzerine seramik kaplamasında.
- Sıva ve eski seramik üzerine yapılacak seramik kaplamalarda.

REPASER AP12, dış mekan, su deposu ve yüzme havuzlarında kullanılmaz.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Nemden etkilenmez.
- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Esneklik sağlar.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.700 ±100 kg/m ³
Yapışma dayanımı	≥ 1 N/mm ²
Harcı kaplama süresi	20-30 dakika
Harç kalınlığı	3mm
Fugalama süresi	3-4 gün
Servis sıcaklığı	-10°C / +70°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yangına tepki	A1
Renk	Beyaz

SARFIYAT

Sarfiyat yüzeyin hazırlanmasına, seramiğin cinsine ve uygulama aletlerine bağlı olarak değişkendir.

Seramik boy	Tarak	Harç kalınlık	Sarfiyat
≤ 10x10 cm	4 mm	1-2 mm	3.0 - 3.4 kg/m ²
≤ 15x15 cm	6 mm	2-3 mm	4.8 – 5.10 kg/m ²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi yapışmayı önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama

- Önce malanın düz tarafı ile yüzeye ince bir REPASER AP12 tabakası çekilir.
- 20 dakika içinde malanın dişli tarafı ile tüm yüzeye aynı kalınlık elde edilecek şekilde, REPASER AP12 tek yönde çekilir.
- Seramikler yapıştırıcıya itilerek ve bastırılarak yüzdedürülür ve iyice yerleşmesi sağlanır.
- Fuga aralıkları bırakılarak uygulama tamamlanır. (fuga aralıkları 5x5cm seramikte 3mm, 15x15cm'e kadar olan seramikte 4mm, 15x15cm üzeri seramikte 6-8mm civarında olmalıdır)
- Derz dolgu uygulamasına 3-4 gün sonra geçilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLEŞİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER AP12 uygulandıktan 15-20 dakika içinde seramikler yerleştirilmelidir.
- REPASER AP12 harç kalınlığı 3 mm geçmemelidir.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Seramiklerin kaplanmasından sonra derzlerin fugalması 3-4 gün sonra yapılmalıdır.
- Derz aralığı en az 1 mm olmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 kg kova.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

REPASER AP12

Duvar, alçı ve emici yüzeyler için akrilik dispersiyon
esaslı seramik yapıştırıcı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr