

REPASER BT-200

Tuğla, bims tuğla yapıştırma harcı

DRACO®

TANIM

REPASER BT-200, çimento esaslı, polimer modifiye, tuğla ve bims tuğla yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Su emme oranı yüksek tuğla ve bims tuğla yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

SARFIYAT

Tuğla boy	Sarfiyat
20x50x20 cm	5 - 10 kg / m ²
20x70x20 cm	5 - 10 kg / m ²
30x50x15 cm	4 - 6 kg / m ²
30x70x15 cm	4 - 5 kg / m ²
30x50x20 cm	5 - 7 kg / m ²
30x70x20 cm	5- 7 kg / m ²

TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün ~ % 22 - 24
Yoğunluk	1500 ± 100 kg/m ³
Basınç dayanımı	> 5 N/mm ²
Bağ dayanımı	> 0,3 N/mm ²
Kapiler su emme	≤ 0,40 kg/m ² dk0,5
Su buharı geçirgenliği	5/20
Isıl iletkenliği P=%50):	≤ 0,67 W/m.K
Klor içeriği	% < 0,1
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Çalışma süresi	2-3 saat
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Harcı kaplama süresi	10-15 dakika
Harç kalınlığı	3-6mm
Yangına tepki	A1
Renk	Gri, beyaz
Standard	EN 998-2

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir.

Karıştırma

- 25 kg. toz malzeme 5.50 – 6.50 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.
- Karışmış malzeme en geç 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama

- İlk sıra tuğlalar, alt ve yan yüzeyleri ıslatılarak örülür.
- Diğer tuğlaların örülmesinde ıslatmaya gerek yoktur.
- REPASER BT-200, yüzeye mala veya taraklı mala ile uygulanır.
- Tuğla, harca yüzdürülerek yerleştirilir.
- Tuğla, üstten ve yandan tokmaklanarak sabitlenir.
- Yatay veya düşey Derz aralığı 5-10 mm olmalıdır.
- Tuğlalar 10-15 dakika içinde yapıştırılmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER BT-200 harcının serilmesinden 15-20 dakika içinde tuğlalar yerleştirilmelidir. Eğer bu zaman içinde tuğlalar yerleştirilemezse parmakları harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

REPASER BT-200

Tuğla, bims tuğla yapıştırma harcı

DRACO®

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr