

REPASER SL

Akıcı kıvamda, esnek seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO®

TANIM

REPASER SL, beton ve şap üzerine seramik, mermer, granit, doğal taş yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı, kolay yayılan, akıcı kıvamda esnek bir harçtır.

STANDARTLAR

EN 12004-1/2017 – C2E S1

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekan yatay derzlerde.
- Balkon, teraslarda.
- Özellikle düz olamayan yüzeylerde seramik, doğal taş, kayrak taşlarının yapıştırılmasında.
- Seramik üzerine seramik kaplamalarında.
- Yeren ısıtılmalı ve endüstriyel zeminlerde.

ÖZELLİKLER

- Akıcı kıvamı sayesinde dişli tarak ile kolay uygulanır.
- Hızlı imalat yapılmasını sağlar.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır.

SARFIYAT

Sarfiyat yüzeyin hazırlanmasına, seramiğin cinsine ve uygulama aletlerine bağlı olarak değişkendir.

Seramik boy	Tarak	Harç kalınlığı	Sarfiyat
> 15x15 cm	6 mm	2-3 mm	3.8-4.0 kg/m ²
>30x30 cm	8 mm	3 mm	5.0-5.2 kg/m ²
<30x30 cm	10mm	4 mm	6.4 kg/m ²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır.

Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %4 geçmemesine dikkat edilmelidir.

Nem oranı alçı, anhidrit yüzeylerde % 0.5 üzerinde olmamalıdır.

Alçı gibi emici yüzeylerde önce astarlama yapılmalı, astandan 24 saat sonra uygulamaya geçilmelidir.

Karıştırma

20 kg. toz malzeme ~ 4.50 lt su'ya eklenir. (su oranı ~ %22) Önce temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.

Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.

Malzeme 2 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Uygulama

- REPASER SL yüzeye bölüm bölüm dökülür.
- Uygun taraklı mala ile yüzeye yayılır.
- Malzemenin yapışma süresi içerisinde kaplamalar hafif bastırarak yerleştirilir.
- Fuga aralıkları bırakılarak uygulama tamamlanır. (fuga aralıkları; 5x5cm seramikte 3mm, 15x15cm'e kadar olan seramikte 4mm, 15x15cm üzeri seramikte 6-8mm)

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- REPASER SL harcının serilmesinden 5 dakika içinde seramikler yerleştirilmelidir. Eğer bu zaman içinde seramikler yerleştirilemezse parmakları harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa yapıştırıcı harcı kazınmalı, yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- REPASER SL harç kalınlığı 15 mm geçmemelidir.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Seramiklerin kaplanmasından sonra derzlerin fugalması 12 saat sonra yapılmalıdır.
- Derz aralığı en az 3 mm olmalıdır.
- Hızlı sertleşme istenildiğinde REPASER SL-F kullanılır.

TEKNİK VERİLER

Su oranı	Toz ürünün % 22
Yoğunluk	1.75 kg/lt
Yapışma mukavemeti	> 1 N / mm ²
Harç kalınlığı	4-15 mm
Dinlendirme süresi	2 dakika
Çalışma süresi	40 dakika
Açık bırakma süresi	~10-20 dakika
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Yaya trafiğine açılma	3 saat
Trafiğe açılma süresi	24 saat
Renk	Gri, beyaz

REPASER SL

Akıcı kıvamda, esnek seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO®

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

info@draco.com.tr