

BITUPLATE 115

Bitüm kauçuk esaslı yalıtım kaplaması

DRACO®

TANIM

BITUSER 115, soğuk uygulamalı, tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı yalıtım kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Yatay ve düşey yüzeyler.
- Ara kat su yalıtım katmanı olarak.
- Zemin tabliyelerinde.
- Otoyollarda köprü ve viyadük ayaklarında.
- Toprak altında kalan yüzeyler.
- Temeller, istinat duvarları.

ÖZELLİKLER

- Esnektir.
- Solvent veya zararlı maddeler içermez.
- Yüksek ortam sıcaklığından etkilenmez.
- Derzsiz, eksiz kaplama yapısı.
- Tek bileşenli, kullanıma hazır bir malzeme olduğundan uygulaması kolaydır.
- Kuru veya hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Topraktaki kimyasallara, tuz çözeltilerine ve yer altı sularına dayanıklıdır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Kahverengi (uygulandığında siyah)
Yoğunluk	1.00 kg/Lt ± 0.02
Kuru madde oranı	% 38 ± 2
Solvent	İçermez
VOC	Yok
pH	8-12
Esneklik	< 200 %
Parlama noktası	Yanıcı değildir
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Yüzey ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-20°C / +60°C
Kuruma (20°C)	Yüzeyde 1 saat, temelde 8-12 saat
Nihai kuruma	1-3 gün
Uygulama kalınlığı	1-2 mm

AMBALAJ VE DEPOLAMA

18 kg.
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, küre gibi yapışmayı önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Beton yüzeylerdeki geniş boşluklar tamir veya grout harcı gibi malzemeler ile doldurulmalı ve yüzey düzgün hale getirilmelidir.
- Yüzey kuru veya hafif nemli olmalıdır.

Astarlama

Gerekli durumlarda yüzey astarlanmalıdır.
Astarlama için 1 kg BITUPLATE 115, 2 lt su ile 400-600 devir/dakika bir karıştırıcı ile karıştırılarak yüzeye uygulanır. Astar kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Karıştırma

Uygulama öncesinde malzeme kendi kabı içerisinde karıştırılmalıdır.
Uygulama sırasında duraklamalar yapılırsa, malzeme belirli aralıklarla tekrar karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Sert fırça ile tek yönde uygulanır.
- İkinci kat uygulama, birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 5 saat sonra (+30°C) yapılır.

SARFIYAT

0.250 – 0.500 kg / m² / beher kat (2-3 kat uygulanır)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ortam ve yüzey ısısı +5°C altında ve/veya +35°C üzerine ise uygulama yapmayınız.
- Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Soğuk havalarda mümkün olduğunca güneşli zamanlarda uygulama yapılmalıdır.
- Uygulamadan sonraki 24 saat ısısı +5°C'den düşük olmamalıdır.
- Dış mekan uygulamada yüzey ilk 24 saat güneş, yağmur ve dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında;

- Koruyucu giysi, eldiven, gözlük kullanılmalıdır.
- Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

BITUPLATE 115

Bitüm kauçuk esaslı yalıtım kaplaması

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr