

ACRIPLATE TC20

Zemin boyası

DRACO®

TANIM

ACRIPLATE TC20, beton yüzeyler için hava kurumalı, tek bileşenli, parlak bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton yüzeyler.
- Çimento esaslı sıva yüzeyleri.
- Endüstriyel zeminler.
- Otopark, depo zeminleri.
- Köprü ve viyadükler.
- Limanlar, tersaneler.
- Balkon ve teraslar.
- Çözücü tuz etkilerine maruz yapılar.
- Baskılı beton sistemlerinde son kat parlak renkli boya kaplaması.

ÖZELLİKLER

- Yüzeyde tozmayı önler.
- Betonda karbonlaşmayı önler.
- Yalıtımlı bir tabaka elde edilerek kalıcı su geçirimsizlik sağlar.
- Buhar geçişini engellemez.
- Uygulandığı yüzeyin aşınma dayanımı artırır.
- Atmosferik kimyasalları engellediği için donatının korozyonunu engeller.
- UV dayanıklıdır.
- Donma-çözülme olayına dayanıklıdır.
- Yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir.
- Hızlı kurur.
- Elastik yapıdadır.
- Dekorasyon açısından iyi bir görünüm sağlar.
- Renk alternatifleri vardır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik
Yoğunluk	1.20 - 1.22 kg/lt
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-30°C / +80°C
Sarfiyat	100 - 150 gr/m ² beher kat
Yüzeyse kuruma	20 - 30 dakika (+20°C)
Dokunma kuruması	2-3 saat (+20°C)
Renk	Gri, beyaz, kırmızı, siyah İstenildiğinde diğer renkler

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.
35 mikron kalınlığında bir boya kaplaması için tek katta;
100-150 gr/m²

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak beton yüzeyleri kuru ve temiz olmalı ve toz, yağ, kü, gibi maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar, bozuk yerler tamir edilmelidir.

Astarlama

Yüzey emicilik durumuna göre astarlama yapılabilir. Düz ve parlak zeminlerde astar olarak PRIMER ACRIPATE TC 20 kullanılabilir.

Karıştırma

Malzeme kullanılmadan önce kendi kabı içerisinde homojen olarak iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Yüzeye önce tek kat olarak astar uygulanır.
- Astar tamamen kurumadan, üzerinde yürünecek haldeyken ACRIPATE TC 20 malzemesi uygulanır.
- Malzeme yüzeye fırça, rulo veya uygun havasız veya havalı püskürtme tabancası ile uygulanabilir.
- Uygulama sırasında malzemede iplikleşme olmaması için fırça ve rulo hareketi aynı yerde defalarca tekrarlanmamalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Malzemenin uygulaması sırasında ve uygulamadan hemen sonra yüzeyde yağmur, kar, don gibi etkenler olmamalıdır.
- Zemin sıcaklığı çığırma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.
- Katlar arası bekleme süresi 8-10 saat (+20°C)

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzeme solvent içerdiğinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu maske/gözlük kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir.
- Solvent içeren yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır.
- Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir.

ACRIPLATE TC20

Zemin boyası

DRACO®

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg. teneke

Malzeme solvent içerdiğinden ve yanıcı olduğundan ateşten, sıcak ortamdan uzak tutulmalıdır.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.08.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

info@draco.com.tr