

ACRIPLATE TC22

Beton ve çimento esaslı yüzeyler için boya

DRACO®

TANIM

ACRIPLATE TC22, beton ve çimento esaslı yüzeyler için tek bileşenli, su bazlı akrilik esaslı bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel zeminler.
- Otopark, depo zeminleri.
- Köprü ve viyadükler.
- Limanlar.
- Atmosferik agresif dış etkilere maruz yüzeyler.
- Çözücü tuz etkilerine maruz yapılarda.
- Bina dış cephelerinde.
- Çimento esaslı sıvalar.
- Güzel renkli görünüm elde edilmek istenen yapılarda.
- Baskılı beton sistemlerinde son kat parlak renkli boya kaplaması.

ÖZELLİKLER

- Betonda karbonlaşmayı önler.
- Yüzeyde tozmayı önler.
- Yalıtımlı bir tabaka elde edilerek geçirimsizlik sağlar.
- Buhar geçişini engellemez.
- Uygulandığı yüzeyin aşınma dayanımı artırır.
- Atmosferik kimyasalları engellediği için donatının korozyonunu engeller.
- UV dayanıklıdır.
- Donma-çözülme olayına dayanıklıdır.
- Yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir.
- Dekorasyon açısından iyi bir görünüm sağlar.
- Renk alternatifleri vardır.
- Solvent içermez, su bazlıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik
Yoğunluk	~ 1.20 kg / lt
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-30°C / +80°C
Sarfiyat	100 - 150 gr/m ²
Yüzey sel kuruma	20 - 30 dakika (+20°C)
İlk kurlenme	3 - 5 saat (+20°C)
Nihai kurlenme	7 gün (+20°C)
Renk	Gri, beyaz, kırmızı, siyah İstenildiğinde diğer renkler

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı ve toz, yağ, kür, gibi maddelerden arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeydeki çatlaklar, bozuk yerler tamir edilmelidir.

Astarlama

Gerekli yüzeylerde uygun astar kullanılmalıdır.

Epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı astarlarla uyumludur.

Karıştırma

Malzeme kullanılmadan önce kendi kabı içerisinde iyice karıştırılmalıdır.

İstenildiğinde malzeme % 5-10 kadar su inceltililebilir.

İnceltme çok düşük veya yüksek ısılarda tavsiye edilir.

Uygulama

- Malzemenin uygulaması sırasında yağmur, kar, don gibi dış etkenler olmamalıdır.
- Malzeme kuru yüzeye uygulanmalıdır.
- Malzeme yüzeye fırça, rulo veya havasız püskürtme tabancası ile uygulanabilir. En iyi sonuç için ilk kat uygulama rulo veya fırça ile yapılmalıdır.
- Uygulama en az 2 kat olarak yapılmalıdır.
- İkinci kat uygulama birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 6-10 saat içinde yapılmalıdır.

SARFIYAT

100 - 150 gr / m² (beher kat)

Genelde 2 veya 3 kat uygulama tavsiye edilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven maske/gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg teneke.

Orijinal paketinde, +10°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldan fazladır.

ACRIPLATE TC22

Beton ve imento esaslı yzeyler iin boya

DRACO®

rnmzn teknik zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mmkn olan en doėru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece rnn kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu rn bilgileri, gncellemeler olduėunda beyan edilecek yeni tarihli bltenle geerliliėini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr