

DARASOIL SS 250

Toprak ve stabilize yollar için tozuma önleyici ve sertleştirici polimer

DRACO®

TANIM

DARASOIL SS 250, toprak ve stabilize yollardaki tozu kontrol altına almak, yüzeyi sertleştirerek yaya ve taşıt trafiğine dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir polimerdir.

Toprak yüzeye uygulanan malzeme bir kabuk tabaka oluşturarak ince malzemeler ve tozun ortaya çıkmasına engel olur.

KULLANIM ALANLARI

- Şantiye yolları.
- Fabrika alanları.
- Maden yolları.
- Köy yolları.
- Orman yolları.
- Tarımsal yollar.
- Yürüyüş yolları.
- Asfaltlanmamış yollar.

ÖZELLİKLER

- Toprağı bağlayarak tozun kalkmasını önler.
- Tozu önlemek için devamlı sulama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Sulama yöntemine göre tozu daha etkin şekilde azaltır.
- Nem tutma özelliği.
- Su optimizasyonu sağlar.
- Bakım maliyetlerini azaltır.
- Uygulaması kolaydır.
- UV dayanımlı.
- Çevre ve insan sağlığı açısından bir zararı yoktur.
- Ekolojik.

TEKNİK VERİLER

Malzeme görünümü	Koyu kahverengi
Malzeme yapısı	Sıvı
Özgül ağırlık	1.20 – 1.30 kg / lt
Viskozite	< 300 cps
pH	5 - 7
Klor	< 0,1 % (EN 480-10)
Suda çözünürlük	Tam

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan önce toprağın yüzeyindeki 10-15 cm derinliğindeki kalıntılar kazınarak temizlenmelidir.
- Uygulamadan önce yüzeyin nemlendirilmesi gerekir.

Malzemenin su ile seyreltilerek kullanımı

DARASOIL SS 250 her zaman su ile inceltirilerek kullanılır. Zemin şartlarına bağlı olarak seyreltme oranları değişebilir.

- Seyreltme oranına göre ürüne su eklenerek karıştırılır veya su tankeri içine ilave edilerek devir daim pompası ile karıştırılır.

İlk Kat uygulama;

1 birim DARASOIL SS 250, 4 birim su ile seyreltilip uygulanır. Uygulama sabah erken saatlerde veya bir önceki gün iş bitiminde yapılmalıdır.

İkinci Kat uygulama;

İlk uygulamadan yaklaşık 4 saat sonra yüzey sadece su ile ıslatılır.

Üçüncü Kat uygulama;

İkinci uygulamadan yaklaşık 4 saat sonra yüzeye 1:20 oranında seyreltilmiş malzeme uygulanır. 1 birim DARASOIL SS 250, 20 birim su.

Dördüncü Kat uygulama;

Üçüncü uygulamadan yaklaşık 4 saat sonra yüzey sadece su ile ıslatılır.

- Sadece toz kontrolü amaçlı uygulamalarda; Malzeme 1:4 oranında sulandırılıp bir kerede uygulanabilir. Emici topraklarda işlem tekrarlanmalıdır.

DOZAJ

Toprağın emiciliğine göre; sulu çözelti 0,7 – 1,0 kg/m²

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama sıklığı trafik yoğunluğuna, zemin tipine, istenilen tozumazlık oranına, yağış şiddeti ve sıklığına bağlıdır.
- Yoğun yağıştan sonra uygulama yüzey kuruduktan sonra yapılmalıdır.
- Uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile trafiğe kapatılmalıdır.

DARASOIL SS 250

Toprak ve stabilize yollar için tozuma önleyici ve sertleştirici polimer

DRACO®

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 1200 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +5°C / +35°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 2 yıldan fazladır.

Soğuk ısılarda depolandığında ürünün viskozitesi artar

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 10.06.2026

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr