

ANTIFREEZE OC

Antifriz, priz hızlandırıcı beton katkısı

TANIM

ANTIFREEZE OC, soğuk havada beton dökümünde betonu dondan korumak için kullanılan, priz hızlandırıcı katkıdır. ANTIFREEZE OC, su ve çimento arasındaki reaksiyonu ilk hızlandırarak çimento hidratasyonunun daha çabuk olmasını sağlar. Böylece beton priz zamanı hızlanır, beton suyunun donma noktası düşer ve betonun özellikle erken mukavemetlerinde artış sağlanır.

ANTIFREEZE OC dona karşı etkili olmakla birlikte, beton en az 5 Mpa basınç mukavemetine ulaşana kadar beton ısısını 5-10°C arasında tutacak ek önlemler alınmalıdır.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip C
TS EN 934, çizelge 6, çizelge 7
Bayındırlık poz no: 04.613 / 7

KULLANIM ALANLARI

- Hazır betonda.
- Normal ve prefabrik betonda.
- Öngirmeli betonda.
- Pompalanabilir betonda.
- Özellikle soğuk havalarda dökülen betonda.
- Erken yüksek mukavemet istenilen betonlarda.
- Erken kalıp alınması gereken durumlarda.

ÖZELLİKLER

- Düşük su / çimento oranlı beton.(su kısma % 3)
- Priz hızlandırarak başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
- Soğuk havalarda beton erken mukavemetinde artış olur.
- Betonu dondan korur. (teknik limit dahilinde)
- Homojen ve daha kaliteli beton elde edilir.
- Klor içermez. Beton donatısına zarar vermez.

UYUM

ANTIFREEZE OC, betonda su kısma, akişkanlaşma ve mukavemet özelliğinin artması, beton sertleşmesinin hızlanması için aşağıdaki malzemeler ile birlikte kullanılabilir.

- PLASTICON veya FLUICON serisi su azaltıcı beton katkıları kullanılarak karışım suyu % 10-20 daha azalır.
- AERMIX hava sürükleyici katkı kullanılarak betonun çevresel donma – çözülme devrine dayanıklılığı artırılır.
- Mikro silika, uçucu kül, cüruf gibi katkılar.
- Tüm çimento çeşitleri ve sınıfları ile uyumludur.
- Elyaf, çelik ve polimer lif.

PRİZ SÜRESİ

Kullanılan çimento, agrega, ortam ısısı ve karışım oranına bağlıdır ve uygulanan dozaja bağlı olarak priz hızlanır.

MUKAVEMET

ANTIFREEZE OC çimento hidratasyonunu hızlandırarak priz zamanını azaltır ve erken mukavemetlerde artış sağlar.

DOZAJ

Çimento ağırlığının ~ % 1

KULLANIM

ANTIFREEZE OC , beton karışımı sırasında karışım suyu ile beraber katılmalıdır. (su miktarı en azda indirilmelidir) Ayrıca sahada, beton döküm işleminden 10 dakika önce mikser içerisinde katılabilir. Mümkün olduğunda kesintisiz ve gecikmesiz döküm yapılmalıdır.

- Soğuk havada, agreğaların donmamış ve kalıp yüzeylerinin buz ve kardan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
- Günden en sıcak saatlerinde beton dökülmelidir.
- Taze beton ısısı en az +5°C olmalıdır. Gerekirse beton sıcaklığı kalıpların ısıtılması veya agreğaların ısıtılması yöntemi ile yükseltilmelidir.
Beton sıcaklığının 1°C artırılması, agrega sıcaklığının 2°C artırımı ile;
Beton karışım su sıcaklığının 4°C artırımı, çimento sıcaklığının 8-10°C artırımı ile elde edilir.

ANTIFREEZE OC katkısı, -5°C kadar kullanılabilir. -15°C kadar düşen ıslarda ise yukarıdaki önlemler alınmalıdır.

KÜRLEME

Dökülen beton hemen koruma altına alınmalıdır. Beton yüzeyi soğuk su ile sulanmamalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 250 kg varil, 1200 kg IBC, dökme. Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır. Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

ANTIFREEZE OC

Antifriz, priz hızlandırıcı beton katkısı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımından dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 7

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr