

# BITUPLATE PAR 3000

Polyester keçe taşıyıcılı, arduazlı bitümlü membran

## TANIM

BITUPLATE PAR 3000 , APP (atactic polipropilen) katkılı, spunbond polyester keçe taşıyıcılı (180 gr), bir yüzü polietilen film kaplı, diğer yüzü renkli arduaz taşı ile lamine edilmiş plastomerik su yalıtım membranıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- Tüm yatay ve dikey yüzeylerde.
- Dilatasyonlu prefabrik binalarda 2. Kat olarak.
- Gezilmeyen teras ve bahçe çatılarında 2. Kat olarak.
- Eğimli çatılarda 2. Kat olarak.
- Kubbe ve tonozlu çatılarda 2. Kat olarak.

## ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Zararlı maddeler içermez.
- Nem ve buhar geçirmez.
- Yüksek çatlak örtme kapasitesi vardır.
- Bina hareketlerine, genişleme farklılıklarına dayanır.
- Yüksek yapışma gücü vardır.
- Bina ömrünce dayanır.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Üzerindeki arduaz minerali sayesinde UV ışınlarından etkilenmez, koruma betonu gerektirmez.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlanması

- 1. Kat membranın sağlam olması gerekir.

### Uygulama

- Şaloma aleti ile ısıtılarak uygulanır.
- Rulo ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı olacak şekilde, noktalı veya serbest olarak uygulanır.

### Sarfiyat

- %10 bini payı ile; 1.1 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

	PAR 3000
Taşıyıcı malzeme	Polyester keçe
Çekme mukavemeti (en-boy)	≥600-800
Kopma uzaması (en-boy)	%30-30
Su geçirimsizlik	Geçirimsiz
Akma direnci	≥+120°C
Yırtılma direnci	≥100-150 N/5cm
Soğukta bükülme	≤-5, ≤-10, ≤-20
Uygulama ısısı	+5°C / +40°C
Isı dayanımı	-20°C / +120°C
Renk	Kırmızı, yeşil

## AMBALAJ

	PAR 3000
Kalınlık	3mm+arduaz = 3.5mm
Rulo boyu	10 m
Rulo eni	1 m
Rulo ağırlığı	40 kg
Palet	24 rulo (960kg)

## DEPOLAMA

Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Rulolar dik olarak depolanmalıdır.

BITUPLATE PAR 3000  
05.01.2015 / Rev.2



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün ile ilgili verilen bilgiler, yeni gelişmeler olduğunda beyan edilecek yeni bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye  
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr  
info@draco.com.tr