

DARASIL 120

Dış cepheler için su bazlı, şeffaf su itici emprenye malzemesi

TANIM

DARASIL 120, tek bileşeni, su bazlı silan/siloxan emülsiyonu, uygulandığı yüzeye iyi penetre olabilen, şeffaf bir koruyucu kaplama ve su iticidir.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephelerde.
- Beton, doğal taş, tuğla, harç gibi yüzeyler.
- Yol, köprü, bina dış duvarları gibi mineral esaslı yapılar.

ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar.
- Su itici sürülmüş duvarların emiciliği azaldığından, yüzeyinde kir barındırmayan daha temiz ve dayanıklı duvar elde edilir.
- Mantar ve yosun üremesini engeller.
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur.
- Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası oluşturmaz.
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Alkali'lere karşı dayanıklıdır.
- Bina dış cephesine uygulanan DARASIL 120, binanın iç cephesinde oluşabilecek küflenmeyi önler.
- Uygulandığı yapının klor ve sülfat'lara karşı direncini artırır.
- Buhar geçirimlidir, yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Üzerine yapılacak boya gibi kaplamalar ile uyumludur.
- Su bazlı ve çevre dostudur.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığı zaman raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİLER

Yapı	Likit su bazlı silan/siloxan emülsiyonu
Görünüm	Beyaz, uygulandığında şeffaf
Yoğunluk	1.00 ± 0.02 kg / lt
pH	8 ± 2
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, küre ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki 200 mikron'dan geniş çatlaklar tamir edilmelidir.
- Uygulama sırasında yüzey kuru veya hafif nemli olabilir, ama ıslak lekeler olmamalıdır.
- En iyi sonuç, kuru ve çok emici yüzeylerde uygulama ile elde edilir.

Karıştırma

DARASIL 120 kullanıma hazırdır.

Uygulama

- DARASIL 120, fırça, rulo veya düşük basınçlı püskürtme ile uygulanabilir.
- Kuru ve emici yüzeylerde daha iyi sonuç verir.
- Uygulanan yüzeyin emicilik oranına göre 2-3 kat uygulanır.
- Katlar arasında en fazla 3-5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında malzemenin yüzeyden akmamasına dikkat edilmelidir.
- DARASIL 120 uygulanan yüzey yağmur'a karşı en az 3 saat boyunca korunmalıdır.
- DARASIL 120 uygulandıktan sonra üzerine yapılacak boya ve kaplamalar için ez 5 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 100 – 600 gr/m²

Genelde beton ve harç üzerine yapılan uygulamada; 150-200 gr/m²

Diğer gözenekli yüzeylerde; 300-600 gr/m²

UYARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Püskürtme tabancası ile uygulama yapıldığında gözlük ve maske takılmalıdır.

Uygulamada eldiven giyilmeli ve ürünün cilt, göz, ağız ve yiyeceklerle teması önlenmelidir.

Temas halinde derhal bol su ile yıkanmalı, yutulması halinde ise hemen doktora başvurulmalıdır.

DARASIL 120 / 10.10.2015 / Rev.5



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr
info@draco.com.tr