

EPOBETON 3T

Epoksi esaslı tamir ve dolgu harcı

DRACO®

TANIM

EPOBETON 3T , üç bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, yatay ve düşey yüzeylere uygulanan, mala kıvamında, 4-50mm kalınlıkta uygulanabilen epoksi esaslı tamir ve dolgu harcıdır.

Bayındırlık Poz. No: 04.613/8-b

KULLANIM ALANLARI

- Betonarme yapı elemanlarının onarımında.
- Çelik kolon ile beton arasındaki boşluklarda.
- Prekast, donatılı betonların çatlak tamiratında.
- Zemin kaplamalarından önce tamirat ve düzleme işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aşınma ve darbe direnci.
- Beton, çelik, tahta, taş gibi yapılara yüksek yapışma.
- Rötre yapmaz. (non-shrink).
- Çökme ve tortulaşma yapmaz.
- Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.
- Madeni yağlar, petrol, asit ve suya karşı geçirimsizlik.
- Titreşime dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez.
- 24 saat içinde yaya, 7 gün içine ağır trafiğe açılabilir.

TEKNİK VERİLER

Karışım yoğunluğu	1.90 ± 0.05 kg/litre
Tava ömrü	30-40 dakika (20°C)
İlk sertleşme	24 saat (20°C)
Tam sertleşme	7 gün (20°C)
Uygulama ısısı	+5°C - +40°C
Servis sıcaklığı	-15°C - +80°C
Basınç mukavemeti	> 25 N / mm ² (1 gün) > 50 N / mm ² (7 gün)
Eğilme mukavemeti	> 15 N / mm ² (1 gün) > 20 N / mm ² (7 gün)
Betona yapışma	> 2 N / mm ² (7 gün)
Çeliğe yapışma	> 2 N / mm ² (7 gün)
Renk	Gri

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg. set halindedir. (2 kg A + 1,25 kg B + 21,875 kg C)
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli, gerekirse pürüzlendirilmeli ve yağ, pas, boya, toz gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi kuru/hafif nemli olmalıdır. Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir. Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir.

Malzemenin karıştırılması

B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 1-2 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Sonra kuru ve toz haldeki C bileşenini ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar ve hava kabarcıkları yaratmayacak şekilde, yaklaşık 3-4 dakika karıştırın.

Uygulama

- EPOBETON 3T, karıştırma işleminden hemen sonra mala ile uygulanır. (4 – 50 mm)
- Sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar 48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.
- Uygulama kalınlığı beher katta en fazla 5 cm olmalı, ilave katlar bir önceki tabaka sertleştikten sonra, ortalama 4-5 saat sonra yapılmalıdır.

SARFIYAT

1 mm kalınlık için 1.90 kg / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasında derhal doktora başvurulmalıdır.

EPOBETON 3T

Epoksi esaslı tamir ve dolgu harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr